Kodrin WV 440
5000-003001



Descriere produs

Compus de etanşare pe bază de apă pentru închiderea porilor din zonele de ştorţuri, la interior şi exterior. - cu miros redus - cu uscare rapidă - uşor de aplicat

Nuanţă de culoare

Incolor

Tip de liant

Acrilat

Densitate

Cca. 1,00 - 1,03 kg/l

Prelucrare

Pulverizare , Pensulare

Consum

Cca. 100 ml/m2

Diluant

Setat gata de utilizare. Dac? este necesar cu max. 5 % ap?.

Temperatură de prelucrare

15 - 25 °C pentru substrat, aer şi material la cca. 60 % umiditate relativă

Timp de uscare

Uscare la:	În condiţii normale de climă de 23 °C / 50% umiditate relativă.
Eliminare praf	cca. 30 minute
Poate fi şlefuit	cca. 4 ore
Poate fi vopsit ulterior	cca. 1 oră

Uscare

Uscarea materialului este dependentă de grosimea stratului aplicat şi poate fi întârziată la aplicarea pe esenţe de lemn cu un conţinut bogat de extracte, precum şi de condiţiile de climă rece şi umedă. La uscare asiguraţi întotdeauna o temperatură şi un schimb de aer adecvate. În cazul în care condiţiile de uscare nu au fost respectate, nu pot fi excluse daune la stratul de acoperire.

Curăţarea uneltelor

Imediat după utilizare cu apă, eventual se adaugă detergent de curăţare a vaselor disponibil în comerţ sau cu ST 830.

Depozitare

Termenul de valabilitate (MHD) în recipientele originale închise este de 18 luni; Temperatura de depozitare +5 - +30 °C.
După expirarea termenului de valabilitate, produsul poate fi în continuare utilizat, deşi caracteristicile produsului pot diferi de materialul „proaspăt”. Închideţi bine recipientele deschise! Depozitaţi în spaţii răcoroase, dar ferite de îngheţ.

Reciclare

Trimiteţi spre reciclare numai recipientele complet goale. Eliminaţi reziduurile de material conform reglementărilor locale. Un cod european al deşeurilor adecvat pentru acest material este: 08 01 12

Fişă cu date de securitate

Mai multe informaţii în fişa cu date de securitate în conformitate cu 91/155/CEE.
www.sikkens-wood-coatings.com Downloads Fişe cu date de securitate

Avertizări

Înainte de utilizare citiţi întotdeauna marcajele şi informaţiile privind produsul. Măsurile de protecţie uzuale trebuie respectate şi în cazul prelucrării lacurilor/emailurilor puţin poluante.

Directivă COV

Nu face obiectul obligaţiei de identificare.

Recomandare pentru acoperire

Ştorţurile se etanşează după aplicarea cu succes a grundului şi după şlefuirea intermediară. După uscare, zonele etanşate pot fi vopsite ulterior în mod direct cu toate acoperirile intermediare şi finale Sikkens.

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesionişti şi din mediul industrial, care au cunoştinţe de bază în manipularea şi utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafeţelor. Instrucţiunile de prelucrare specificate în fişe cu privire la pentru proprietăţi, trebuie prestată atenţie la recomandările care nu au caracter obligatoriu şi care nu oferă nicio garanţie. Aceste recomandări sunt bazate pe experienţele şi seriile noastre de încercări şi trebuie să uşureze şi să promoveze activitatea clienţilor noştri. Orice abatere de la condiţiile ideale de lucru este responsabilitatea clienţilor noştri şi poate afecta rezultatul (final) al aplicaţiei. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligaţia sa de a verifica produsul şi adecvarea acestuia pentru suprafaţa care trebuie tratată, de preferinţă printr-o prelucrare a unui eşantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziţionat, experţii noştri în materiale vă vor oferi cu bună-credinţă informaţii referitoare la tehnica de aplicare şi de laborator.
Bineînţeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproşabilă a produselor sale, în conformitate cu specificaţiile relevante ale produsului, deşi responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice şi adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credinţă, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informaţiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanţie. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienţii săi, în conformitate cu termenii şi condiţiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fişa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fişele cu date de securitate anterioare îşi pierd valabilitatea. Ediţie: 2020-04-07 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919

Kodrin WV 440

Reguli de bază

La aplicarea materialelor de acoperire Sikkens, umiditatea lemnului trebuie să fie între 12 % şi 15 %. Selectarea lemnului, a construcţiei şi a grosimii stratului aplicat trebuie să corespundă standardelor tehnice actuale. Toate suprafeţele orizontale trebuie tăiate oblic la 15 ° şi toate muchiile trebuie să aibă o rotunjire cu o rază de cel puţin 2 mm. Îmbinările şi lemnul tăiat perpendicular pe axul longitudinal şi neacoperit trebuie sigilate pentru a împiedica pătrunderea apei în construcţie. Substratul trebuie să fie curat, uscat şi fără urme de praf şi de grăsime. Selectarea şi aplicarea stratului de acoperire, în special culoarea, trebuie de asemenea luată în considerare Straturile de acoperire în culori închise pot ca în exterior să ducă la temperatură ridicată a suprafeţei (de până la 80 °C).

Destinat utilizării în unităţi comerciale tehnice. Utilizare exclusivă în recomandările de sistem aprobate de Sikkens Wood Coatings.

Indicaţii

Respectaţi fişele cu date tehnice relevante şi solicitaţi o consiliere profesională prin intermediul angajaţilor serviciului extern al firmei Sikkens sau în unitatea de producţie.

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesionişti şi din mediul industrial, care au cunoştinţe de bază în manipularea şi utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafeţelor. Instrucţiunile de prelucrare specificate în fişe cu privire la pentru proprietăţi, trebuie prestată atenţie la recomandările care nu au caracter obligatoriu şi care nu oferă nicio garanţie. Aceste recomandări sunt bazate pe experienţele şi seriile noastre de încercări şi trebuie să uşureze şi să promoveze activitatea clienţilor noştri. Orice abatere de la condiţiile ideale de lucru este responsabilitatea clienţilor noştri şi poate afecta rezultatul (final) al aplicaţiei. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligaţia sa de a verifica produsul şi adecvarea acestuia pentru suprafaţa care trebuie tratată, de preferinţă printr-o prelucrare a unui eşantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziţionat, experţii noştri în materiale vă vor oferi cu bună-credinţă informaţii referitoare la tehnica de aplicare şi de laborator.
Bineînţeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproşabilă a produselor sale, în conformitate cu specificaţiile relevante ale produsului, deşi responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice şi adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credinţă, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informaţiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanţie. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienţii săi, în conformitate cu termenii şi condiţiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fişa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fişele cu date de securitate anterioare îşi pierd valabilitatea. Ediţie: 2020-04-07 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919