

Quantum Q-T263-90



Termékleírás

Leírás	Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, szintartó, akrilát bázisú, magasfényű, szintelen PUR lakk.
--------	--

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. Főként kiváló minőségű, magasfényű, zárt pórusú fabútor- és színes lakk felületekhez.
--------	--

Termékadatok

Termékkód	Q-T263-90
Kiszerelés	5l 20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	17 sec. ± 2
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
Q-T263-90	magasfényű	92 ± 2

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek	Zárja a pórusokat a Quantum töltőalapozó, pl. a Q-IS160 vagy Q-S170 többszöri felvitelével.
	QuantumColor QC-T színes lakk felületek	3 órától max. 8 óráig terjedően köztes csiszolás nélkül lakkozva le

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza. A lakkozás és a száradási idő alatt ügyeljen, hogy ne kerüljön por a felületre. A magasfényű hatás javítására, valamint a polírozásra történő előkészítéshez a felületeket egy éjszakát száradni kell hagyni, majd P800-1200 szemcseméretű csiszolóval át kell csiszolni, és ugyanazzal az anyaggal ismét be kell vonni.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás	50% HPU 6300
	Hígítás	TPU 9300-F gyors száradás TPU 9301-S lassú száradás
	Feldolgozási idő	4 óráig

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.4-1.8	0.18-0.23
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	17	17
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	80-120	80-120
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	6-10	6-10

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	30 perc elteltével
tapintásálló	2 óra elteltével
szállítható	16 óra elteltével
csiszolható	14 óra elteltével
polírozható	2 nap elteltével

Vizsgálati szabványok

	DIN 68861/1B Kémiai igénybevétel bútorfelületeknél
	EN 71-3 Oldható nehézfémek migrációja
	A DIN 4102/B1 szerinti gyulladásgátlás általános építésfelügyeleti vizsgálati tanúsítványa gyulladásgátló, bevizsgált B1 faforgácsapon, furnéron is.
	Nehezen gyulladó a tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014/90/EU MED irányelv szerint.
	Tox Control - Kis emissziójú lakkok tanúsítványa

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-24 / 2

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1