

QuantumColor QC-T470-90-BW01



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Lahustisisaldusega PU-akrülaadibaasil värvisüsteem, valguskindel, ringsurvele vastupidav, täisläikiv ja briljantne. Värvisegamiisüsteem loendamatu arvu värvitoonide segamiseks Sikkensi, RAL-i, NCS-i jne värvikaartide või enda näidiste järgi.
-----------	---

Kasutusala

Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Sobib ideaalselt kasutamiseks koos QuantumColor toodete QC-IP350, QC-P340 või QC-P330 kruntvärvidega.
-----------	--

Toote andmed

Toote kood	QC-T470-90-BW01
Mahuti suurus	20 kg 5 kg
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	~ 60 vastavalt värvitoonile
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
QC-T470-90-BW01	täisläikiv	>90

Aluspindade eeltöötlus

	MDF - niiskustoimeta MDF - niiskustoimega Eksootilised / komponendirikkad puidud	Soovitav on kasutamine koos QuantumColor QC-IP350-ga. Kruntvärvi viimane lihvimine lihvpaberiga P600 - P800.
--	--	--

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid". Me soovitame kõrgläikeeffekti ja kattevõime parendamiseks kanda õhukeselt peale ning seejärel 30-minutilise kuni 2 tunni pikkuse eelkuivamisaja möödudes kanda uuesti õhukeselt pinnale. Kui ülelakkimine toimub üle õõ kuivamise järel või hiljem, tuleb kogu pealispind enne uue lakikihi pealekandmist 1200 lihvpaberiga üle lihvida ja tolm põhjalikult eemaldada.

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	50% HPU 6300
	Lahjendamine	TPU 9300-F kiire kuivamine TPU 9301-S aeglane kuivamine
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 2 tundi

Applikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5-3.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1,2 - 1,6	0.18-0.23
Vedeldi lisamine (%)	0-10	0-10
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	15-20	15-20
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	80-120	80-120
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	6-9	6-9

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 30 minutist
puutekuiv	alates 4 tunnist
transporditav	alates 2 päevast
lihvitav	alates 14 tunnist
poleeritav	alates 3 päevast

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiitõigust. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-25 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919