


Renova R-T210-15



Tuoteselostus

Kuvaus Yksikomponenttinen, itsesilloittuva, liuotinhenteinen PU-kirkaslakka. Äärimmäinen mekaaninen ja kemiallinen kestävyys.

Käyttöalue

Kuvaus Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	R-T210-15
Astiakoko	2.5 l
Toimitusviskositeetti DIN 4 mm sekunnissa.	30 ± 2
Kestävyys - suljettu alkuperäisastia	vähint. 2 vuotta
avaamisesta	n. 2 kuukautta

Kiiltoasteet

Tuotenumero	Kiiltoaste	Standardi DIN 67530 60°-aste
R-T210-15	puolikiiltävä	15 ± 2

Alustan esikäsittely

	Karkeat puupinnat Porrastettu puun hionta Poista hiomapöly varovaisesti Harjaa huokoset puulajit	P120, P150, P180
	Petsatut puupinnat	hiottava ennen petsausta
	Eksoottiset / ainesosia sisältävät puulajit Puut tai MDF kosteissa tiloissa	Eristys sitä ennen Quantum Q-IS160:llä tai Solido S-IS130:llä.

Käsittely

	Hämmennä huolellisesti!
	Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu.

Kovetteen ohenteen lisäaineet

	Kovettuminen	ei tarvita, sillä on 1K-itsesilloittuva
	Ohentaminen	TPU 9300-F nopea kuivuminen TPU 9301-S hidas kuivuminen
	Työstöaika	n. 2 kuukautta avaamisesta auki n. 8 tuntia

Levitys

Ruiskupaine (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Suutinkoko (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Ohenteen lisäys (%)	10-20		10-20
Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.)	20	30	20
Levitysmäärä/työkerta (g/m ²)	100-120	120	100-120
Riittoisuus per työvaihe (m ² /l)	8-10	8	8-10

Kuivumisaika @ 20°C

pölykuiva	30 minuutin jälkeen
Kosketuskuiva	2 tunnin jälkeen
valmis kuljettettavaksi	12 tunnin jälkeen
hiottava	6 tunnin jälkeen

Tarkastusstandardit

	DIN 68861/1B Kalustepintojen kemiallinen rasitus
--	--

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoitukseen, käytöntekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuikin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-08-26 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919