

TEHNOLOGIJA

Waterborne

TIP IZDELKA

Nadlak

OPIS IZDELKA

Hitro sušeč enokomponentni samotesnilni prozorni nadlak na vodni osnovi z odlično prozornostjo. Zelo dobre lastnosti proti povešanju, primeren tako za horizontalno kot vertikalno uporabo. Dobra trdota in enostavno brušenje. Zelo dobra odpornost proti praskam in dobro zapolnjevanje por, zaradi česar je odlična izbira za običajno pohištvo.

- Zelo dobra odpornost proti praskam
- Zelo dobro nanašanje slojev enega na drugega
- Enostavna uporaba in nanašanje (navpična in vodoravna uporaba)
- Odprte in zaprte pore
- Dobra mehanska in kemična odpornost

**BARVA**

Prozorno

STOPNJA SIJAJA (PRIBL. GU PRI 60°)

05 / 10 / 20 / 30

AT2700 - 20 L

ROK UPORABE

12 mesecev v originalni, neodprti embalaži

POGOJI HRAMBE

Med 15 in 25 °C v čistih in suhih pogojih.

VSEBNOST TRDNIH SNOVI

30,80%

GOSTOTA (SPECIFIČNA TEŽA)

1,07 ± 1%

HOS (G/L)

56g/l

PRIPRAVA PODLAG

P120, P150, P180

TEMPERATURA NANOSA

+10 - 30 °C za podlago, zrak in material pri pribl. 60 % relativne vlažnosti

REDČENJE

voda iz pipe

NAČIN NANOSA

Nanos z brizganjem z zrakom/brezračno, nanos z brizganjem pod visokim/nizkim tlakom

NANOS

		
Tlak brizganja (bar)	1.5 - 3.0	80 - 100
Velikost šobe (mm)	1.8 - 2.0	0,25-0.33
Razredčilo za dodajanje (%)	0 - 10	0 - 10
Debelina sloja (g/m²)	100 - 130	100 -130

ČAS SUŠENJA PRI 20°C

Prašno suho	Vsaj 45 minut
Možnost brušenja	Vsaj 3 ur
Nanos več slojev	Vsaj 16 ur