

Renova R-T210-15



Opis izdelka

Opis	Jednokomponentný, samozosieťujúci, rozpúšťadlom riediteľný PUR bezfarebný lak Extrémna mechanická a chemická odolnosť
------	---

Področje uporabe

Opis	Takmer všetok drevený nábytok v interiéru.
------	--

Podatki o izdelku

Koda izdelka	R-T210-15
Velikost posode	2.5 l
Viskoznozt ob dobavi DIN 4 mm	30 ± 2
Obstojnost - v zaprti originalni embalaži	najm. 2 leti
po odpiranju	pribl. 2 meseca

Stopnje leska

Številka izdelka	Stopnja leska	DIN 67530 kot 60°
R-T210-15	svilnat sijaj	15 ± 2

Priprava podlag

	Surove lesene površine. Stopnjevano brušen les. Prah od brušenja skrbno odstranite. Les z grobimi porami skrtajte.	P120, P150, P180
	Lužene lesene površine	Pred luženjem jih pobrusite.
	Eksotičen / z ekstraktivi bogat les Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih prostorih.	Predhodno izolirajte s Quantum Q-IS160 ali Solido S-IS130.

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Strjevanje	ni potrebno, ker je enokomponentno samozamreževalen
	Redčenje	TPU 9300-F hitro sušenje TPU 9301-S počasno sušenje
	Čas uporabe mešanice	pribl. 2 meseca po odpiranju odprto pribl. 8 ur

Nanos

Tlak brizganja (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Velikost šobe (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Dodajanje razredčila (%)	10-20		10-20
Viskoznozt pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	20	30	20
Količina izdelka na nanos (g/m2)	100-120	120	100-120
Pokrivnost na nanos (m2/l)	8-10	8	8-10

Čas sušenja @ 20°C

suh na dotik	od 30 minut naprej
suho na dotik	od 2 ur naprej
pripravljen za transport	od 12 ur
Možno brusiti	od 6 ur naprej

Standardi preskušanja

	DIN 68861/1B Odpornost na kemične snovi pri površinah pohištva
--	--

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno - pisno - zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-26 / 3