

Solido

(ICLA 211.05.99)

S-T240-90



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Kahekomponentne alküüdvaigu baasil PU kõrgläikega läbipaistev lakk, lahustiga lahjendatav.
-----------	--

Kasutusala

Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Suletud pooridega kõrgläikega pealispindade jaoks. Toodet saab kasutada nii horisontaalsete kui ka vertikaalsete rakenduste jaoks. Toodet soovitatakse kasutada viimistluskihina Solido seeria eelpahtlil.
-----------	---

Toote andmed

Toote kood	S-T240-90
Mahuti suurus	5l 20 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	100 ± 10
Tahkete osakeste % põhilakis	57.3 ± 1
Tahked osakesed % k.a. standardkõvendi	49.7 ± 1
Erikaal kg/l 20°C juures	1.02 ± 1%
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
S-T240-90	täisläikiv	90 ± 2

Aluspindade eeltöötlus

	Avatud pooridega kattekihid	Kruntimine Solido seeria sobiva täitekrundiga.
	suletud pooridega kattekihid	Sulgege poorid Solido seeria täitekrundi mitmekordisel pealekandmisel.
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Kruntimine Solido S-IS130-ga

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	100% HPU 6207
	Alternatiivsed kõvendid	100% HPU 6214 (315.99) vähem kolletuv vähem tahkeid osakesi
	Lahjendamine	TPU 9303-S (910.73) aeglane kuivamine TPU 9202-S (910.15) aeglane kuivamine
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus 40% TPU 9202-S lisamisel	kuni 10 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Vedeldi lisamine (%)	30	30
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	14 - 16	14 - 16
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	100 - 180	100 - 180
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	4-7	4-7

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 40 minutist
puutekuiv	alates 6 tunnist
transporditav	alates 2 päevast
poleeritav	2-3 päeva möödumisel

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlamise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-26 / 4

Solido

(ICLA 211.05.99)

Kiirendatud kuivamine	
Ooteaeg ruumitemperatuuril	30 minutist
Kuumõhkuivatus 40°C juures	2 tundi
Kuumõhkuivatus 60°C juures	2 tundi
Jahutamine ruumitemperatuuril	30 minutist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-26 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919