

AqualitColor AC-T450-30-BN00



Termékleírás

Leírás	Vízzel hígítható, színtartó, jól fedő és jó kitöltő képességű, akrilát bázisú, színes lakkrendszer. Opcionálisan 1 komponensű vagy 2 komponensű terméként alkalmazható nagy igénybevételre. Színkeverő rendszer számtalan színárnyalat létrehozásához a Sikken, RAL, NCS stb. vagy saját sablon alapján.
--------	--

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fafajta és fa alapanyag. Ideális az AqualitColor AC- IP360 réteggel történő alkalmazáshoz.
--------	--

Termékadatok

Termékkód	AC-T450-30-BN00
Kiszerezés	18.4 kg 4.6 kg
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	60-90 színárnyalatától függően
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 1 év
VOC irányelv EU határérték a (A/e kat.) termékhez: 130 g/l (2010)	A termék max. 95 g/l VOC-t tartalmaz térhálósító nélküli alkalmazáskor. A termék max. 117 g/l VOC-t tartalmaz térhálósítóval történő alkalmazáskor.

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
AC-T450-30-BN00	selyemfényű	30 ± 5

Aljzatok előkezelése

	MDF - nedvesség behatása nélkül	Addig kell AqualitColor AC- IP360-nal előkezelni, amíg létre nem jön a zárt, egyenletes felület. A töltőanyag végső csiszolása P280-P320-as szemcsemérettel.
	MDF - nedvesség behatásával	Addig kell AqualitColor AC- IP360-nal (térhálósítóval) előkezelni, amíg létre nem jön a zárt, egyenletes felület. A töltőanyag végső csiszolása P280-P320-as szemcsemérettel.

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás opcionális	10% HWA 6000
	Hígítás	TWA 9000-F vagy vezetékes víz
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom	4 óráig (2 komponensű feldolgozásnál)

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5-3.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Hígító hozzáadása (%)	5-10	0-10
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	30	50
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	100-120	100-120
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	6-7	6-7

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	40 perc elteltével
tapintásálló	1 óra elteltével
csiszolható	4 óra elteltével
szállítható	12 óra elteltével

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől eltérően, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorli termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleltetésére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2022-07-08 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1