

Quantum Q-S170



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Kahekomponentne akrülaadibaasil PU täitekrunt, lahustiga lahjendatav, valguskindel.
-----------	---

Kasutusala

Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Optimeeritud suletud pooridega lakikihtide jaoks.
-----------	--

Toote andmed

Toote kood	Q-S170
Mahuti suurus	5l 25l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	45 ± 2
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad	P120, P150, P180
	Peitsitud puitpinnad	enne peitsimist lihvida
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Kruntimine Quantum Q-IS160-ga massi vahekorras 5:1

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	20% HPU 6300
	Lahjendamine	TPU 9300-F kiire kuivamine TPU 9301-S aeglane kuivamine
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 6 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Vedeldi lisamine (%)	10	
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	30	45
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	100-120	120-180
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	9-11	5-8

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 25 minutist
puutekuiv	alates 90 minutist
lihvitav	alates 4 tunnist

Katsestandardid

	EN 71-3 Lahustuvate raskmetallide migratsioon
	Üldine ehitusjärelvalve katsetunnistus madala tuleohtlikkuse kohta DIN 4102/B1 järgi raskestisüttivatel B1 testitud puitlaastplaatidel, sealhulgas ka spoonitud plaatidel.
	Tox Control - vähese emissiooniga värvitud pealispindade märgis

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseerialtel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-20 / 5