

## Quantum Q-T235-03



### Produktbeskrivelse

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse | Tokomponent, opløsningsmiddelfortyndbar, lysægte, dybmat PUR-klarlak på acrylbasis. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### Anvendelsesområde

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse | Næsten alle træmøbler til indendørs brug. åben eller lukket pore lakeringer Kan bruges som flerlagslak. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Produktdata

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Produktkode                          | Q-T235-03 |
| Pakningsstørrelse                    | 20 l      |
| Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.  | 135 ± 10  |
| Faststoffer i % stamlak.             | 23.3 ± 1  |
| Faststoffer i % inkl. standardhærder | 23.9 ± 1  |
| Specifik vægt i kg/l ved 20°C        | 0.96 ± 1% |
| Holdbarhed - original bøtte lukket   | min. 2 år |

### Glansgrader

|               |           |                      |
|---------------|-----------|----------------------|
| Produktnummer | Glanstrin | DIN 67530 60° vinkel |
| Q-T235-03     | dybmat    | 3 ± 2                |

### Forbehandling Underlag

|  |                                                                                                |                                                                                                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rå træflader. Trinvis træslibning. Fjern omhyggeligt slibestøv. Børst grovporede træsorter af. | P120, P150, P180                                                                                      |
|  | Bleget, lyst samt lyst bejdset træ                                                             | Forbehandl først med Quantum fyldgrunder, f.eks. Q-S130.                                              |
|  | lukket pore lag                                                                                | Porerne lukkes ved påføring flere gange med Quantum fillergrunder for eksempel Q- IS160 eller Q-S170. |
|  | Ekstotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum                | Grundning med Quantum Q- IS160 i blandingsforholdet 5:1                                               |

### Forarbejdning

|  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rør godt op!                                                                         |
|  | Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer". |

### Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

|  |                                                   |                                                                           |
|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Hærdning                                          | 20% af HPU 6301                                                           |
|  | Fortynding                                        | TPU 9302-M (910.17) normal tørring<br>TPU 9202-S (910.15) langsom tørring |
|  | Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed | op til 2 timer                                                            |

### Påføring

| Sprøjtetryk (bar)                       | 1.5 - 2.0 | 110-130   |         |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Dybestørrelse (mm)                      | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |         |
| Fortyndertilsetning (%)                 | 50        | 50        | 50      |
| Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.) | 14 - 16   | 14 - 16   | 14 - 16 |
| Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)  | 90-120    | 120       | 90-120  |
| Rækkeevne pr. påføring (m2/l)           | 6-10      | 7         | 8-11    |

### Tørretid @ 20°C

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| støvtør        | fra 10 minutter |
| berøringstør   | fra 25 minutter |
| kan slibes     | fra 1 time      |
| transportegnet | fra 4 timer     |

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2023-06-08 / 7

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

Quantum

| Forceret tørring           |             |
|----------------------------|-------------|
| Hviletid ved rumtemperatur | 10 minutter |
| Varmlufttørring ved 40°C   | 20 minutter |
| Varmlufttørring ved 60°C   | 20 minutter |
| Afkøl ved rumtemperatur    | 10 minutter |

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2023-06-08 / 7

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919