

Quantum

(Icla 217.60.99)

Q-T233-90



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Kahekomponentne akrülaadibaasil PU kõrgläikega läbipaistev lakk, lahustiga lahjendatav, valguskindel.
-----------	---

Kasutusala

Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Avatud ja suletud pooridega värvitud pealispinnad. Kattelakina peale puidust pealispindade töötlemist Quantum Q-S130-ga.
-----------	---

Toote andmed

Toote kood	Q-T233-90
Mahuti suurus	20 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	35 - 60
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Aluspindade eeltöötlus

	Puidud ja puitmaterjalid	Eelnevalt töödelda Quantum Q- S130-ga.
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Eelnevalt isoleerida Quantum Q- IS160 või Solido S-IS130-ga.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	10% HPU 6301 (310.48)
	Lahjendamine	TPU 9302-M (910.17) normaalne kuivamine TPU 9303-S (910.73) aeglane kuivamine
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 15 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130	
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Vedeldi lisamine (%)	25 - 30	25 - 30	15-20
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	15 - 17	15 - 17	20 - 25
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m ²)	100-140	100-140	100-140
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m ² /l)	5 - 7	5 - 7	7 - 10

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 25 minutist
puutekuiv	alates 1 tunnist
transporditav	alates 12 tunnist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiioigust. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-20 / 8