

Quantum  
(ICLA 217.30.00)  
Q-T236



| Описание продукта |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание          | Однокомпонентный, органоразбавимый, светостойкий бесцветный лак на основе акрилата. Продукт создает глубоко матовую натуральную поверхность древесины без подчеркивания структуры. Древесина обработана, но выглядит необработанной. |

| Область применения |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание           | Многие виды деревянной мебели, которые не подвергаются большим химическим и механическим воздействиям. Только для покрытия открыто- пористых поверхностей. Можно использовать в качестве многослойного лака. Не предназначен для финишного покрытия цветными лаками. |

| Характеристики продукта               |                |
|---------------------------------------|----------------|
| код продукта                          | Q-T236         |
| Dimensiune recipient                  | 5l<br>20 l     |
| Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)   | 18 ± 2         |
| Твердые вещества в % базового лака    | 6 ±1           |
| Удельный вес в кг/л при 20 ° C        | примерно 0,88  |
| Хранение в оригинальной закрытой таре | минимум 2 года |

| Степень блеска |                |                   |
|----------------|----------------|-------------------|
| номер продукта | Степень блеска | DIN 67530 при 60° |
| Q-T236         | глубокоматовый | 0-2               |

| Предварительная обработка Поверхности |                                                                                                                                                         |                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                       | Необработанные деревянные поверхности<br>Ступенчатая древесная масса<br>Тщательно удалить шлифовальную пыль<br>Крупнопористую древесину очистить щеткой | P120,<br>P150,<br>P180 |

| Применение |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Тщательно перемешать!                                                                  |
|            | Смешать и нанести продукт как описано в разделе «Отвердитель – Разбавитель – Добавки». |

| Отвердитель – Разбавитель – Добавки |             |              |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
|                                     | Разбавитель | не требуется |

| Нанесение                                      |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                |           |           |
| Давление распыления (бар)                      | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Размер сопла (мм)                              | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)            | 16-20     | 16-20     |
| Расход наносимого продукта на один слой (г/м2) | 100-120   | 100-120   |
| Расход (м2/л)                                  | 8-10      | 8-10      |

| Время высыхания @ 20°C        |             |
|-------------------------------|-------------|
| сухой от пыли                 | от 20 минут |
| устойчивый к прикосновению    | от 40 минут |
| пригодный для транспортировки | от 12 часов |
| Пригодный к шлифовке          | от 1 часа   |

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательной путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-08-24 / 4