# EasyfitColor

(ICLA 250.52.15/01)

# EC-T430-15



| Caratteristiche | |
|---|---|
| Caratteristiche | Vernice pigmentata monocomponente con pigmento bianco diluibile con solvente e a base di nitrocellulosa. |

| Campo d'impiego | |
|---|---|
| Caratteristiche | Mobili per interni. |

| Dati del prodotto | |
|---|---|
| Codice prodotto | EC-T430-15 |
| Dimensione della confezione | 20 kg |
| Viscosità fornita DIN 4 mm (sec.) | 70 ± 10 |
| Durata - confezione originale sigillata | minimo 2 anni |

| Gradi di lucentezza | | |
|---|---|---|
| Numero del prodotto | Grado di lucentezza | DIN 67530 angolo 60° |
| EC-T430-15 | satinato lucente | 35 ± 2 |

| Preparazione dei sottofondi | | |
|---|---|---|
| | Superfici in legno grezzo. Carteggiatura graduale del legno. | P120, P150, P180 |
| | Rivestimenti a pori chiusi | Chiudere i pori applicando più strati di fondo riempitivo della gamma Easyfit. |
| | Legni esotici / ricchi di componenti | Isolare preventivamente con Quantum Q-IS160 o Solido S-IS130. |

| Lavorazione | |
|---|---|
| | Mescolare vigorosamente! |
| | Mescolare ed applicare il prodotto come descritto alla voce “Induritori Diluenti Additivi”. |

| Induritori Diluenti Additivi | | |
|---|---|---|
| | Diluizione | TNC 9102-F (950.02) essiccazione rapida |

| Applicazione | | | |
|---|---|---|---|
| Pressione di spruzzatura (bar) | 1.5-3.0 | 110-130 | |
| Misura ugello (mm) | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 | |
| Aggiunta di diluente (%) | 15 - 40 | 15 - 40 | 15-30 |
| Viscosità di lavorazione DIN 4 mm (sec.) | 13 - 18 | 13 - 18 | 18-20 |
| Consumo per ogni fase di lavorazione (g/m2) | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Resa (m2/l) | 5 -7 | 5 -7 | 6-8 |

| Tempo di essiccazione @ 20°C | |
|---|---|
| Fuori polvere | minimo 15 minuti |
| Fuori tatto | minimo 50 minuti |
| Trasportabile | minimo 12 ore |

| Essiccazione forzata | |
|---|---|
| Tempo di riposo a temperatura ambiente | 20 minuti |
| Essiccazione con aria calda a 40°C | 20 minuti |
| Essiccazione con aria calda a 60°C | 20 minuti |
| Raffreddamento a temperatura ambiente | 20 minuti |

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un’operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell’applicazione. Il che però non esonera il cliente dall’obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.
Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l’acquirente l’unico responsabile dell’utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d’uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l’utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L’emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2021-08-16 / 5

**EMEA HQ**
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood



AN_20450_060919