

Solido (ICLA 111.81) S-S130V



Termékadatok	
Kiszerelés	20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	100 ± 10
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	45.0 ± 1
%-ban kifejezett szilárd anyag standard-térhálósítóval együtt	40.2 ± 1
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	0.97 ± 1%
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Aljzatok előkezelése		
	Nyers fafelületek	P120, P150, P180
	Pácolt fafelületek	pácolás előtt csiszolja meg
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajok Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	Alapozás Solido S-IS130-cal

Feldolgozás	
	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok		
	Térhálósodás	50% HPU 6204 (315.90)
	Alternatív térhálósítók	50% HPU 6202 (310.84) magasabb fokú kitöltési erő
	Hígítás	TPU 9201-M (910.33) normál száradás TPU 9303-S (910.73) lassú száradás
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom 20% TPU 9201-M hozzáadásával	2 óráig

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvétőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvétőink felelősségi körébe tartozik és kihat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvétőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor érvényes termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvétő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelésükre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvétői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvétők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2020-08-05 / 3

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

Alkalmazás		
Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Hígító hozzáadása (%)	10-20	10-20
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	18-20	18-20
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	100-150	100-150
Műveletenként kiadósság (m2/l)	5 -7	5 -7

Száradási idő @ 20°C	
porszáraz	15 perc elteltével
tapintásálló	40 perc elteltével
csiszolható	3 óra elteltével

Elősegített száradás	
Pihenőidő szobahőmérsékleten	10 perc
Forró levegős szárítás 40°C-on	20 perc
Forró levegős szárítás 60°C-on	20 perc
Lehűlés szobahőmérsékleten	10 perc

Solido (ICLA 111.81)

Különleges utasítások
Poliészter lakkokat ne dolgozzon fel és szárítson 15°C alatt.
PUR lakkok alkalmazása köztes csiszolás nélkül egy munkanapon belül lehetséges. Ezután az idő után szükséges egy köztes csiszolás a további feldolgozás előtt röviddel, hogy elérje a kifogástalan kötést.
A PUR térhálósító nedvességre érzékeny. Mindig szorosan lezárva tárolja az eredeti göngyölegben.
PUR térhálósító feldolgozásakor tartsa be a címkén látható biztonsági utasításokat.
A PUR térhálósítót maximum 1 évig tárolja zárt eredeti göngyölegben hideg és hűvös helyen.
A termék nem színtartó. A lakkréteg emiatt idővel kissé besárgulhat. A sárga szín intenzitása függ a rétegvastagságtól, valamint a napsugárzás okozta UV sugárzás erősségétől. Amennyiben teljesen színtartó lakkozást kíván használni, válassza a Quantum sorozatban kapható termékeinket.
Valamennyi megadott paraméter standard-térhálósítón való alkalmazásra vonatkozik. Alternatív térhálósító használatkor egyes paraméterek, mint például a kikeményedési sebesség, felhasználási tulajdonságok, fényesség és felületi minőség változhatnak.

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelésükre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2020-08-05 / 3