

QuantumColor QC-IP350



Produktbeskrivning

Beskrivning	Lösningssmedelsinnehåll, mycket snabbtorkande, vitpigmenterat primer med mycket hög fyllkraft. Produkten ger högsta isoleringseffekt mot innehållsämnena i trä och mot vatten vid användning av MDF i våtutrymmen.
-------------	--

Användningsområde

Beskrivning	Nästan alla trämobler inomhus. För grundmålning av alla vanliga trämaterial och träprodukter. Passar utmärkt för isolering av innehållsämnena i trä samt för isolering av MDF i våtutrymmen. Även användbar som vidhäftnings primer på många vanligt förekommande syntetiska material och metaller.
-------------	---

Produktdata

Produktkod	QC-IP350
Förpackningsstorlek	20 kg 5 kg
Leveransviskositet DIN 6mm i sec.	60 ± 3
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Förbehandling av underlag

	Obehandlade trätyor Jämnkornig träslipmassa Avlägsna slipdamm noggrant Borsta av grovporiga träslag	P120, P150, P180
	Avfetta först metaller med förtunning och finslipa sedan. Finslipa även syntetiska material.	P400 P600

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".
	Vid användning som vidhäftnings primer på syntetiska material och metaller måste produkten förtunnas med 30 % av den angivna PU-förtunningen. Därefter sker en tunn påstrykning (ca 60 µm) med sprutpistolen. Efter en torktid på ca 30 minuter upp till maximalt 6 timmar kan den vanliga påbyggnaden med pigmenterad toppfärg ske utan mellanslipning. På grund av de många olika underlagen kan vi dock inte garantera en tillräcklig vidhäftning i varje enskilt fall. En vidhäftningskontroll ska genomföras av användaren.

Härdare Förtunnare Tillsatser

	Härdning	10% HPU 6300
	Förtunnare	TPU 9300-F snabb tork TPU 9301-S långsam tork
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet	upp till 8 timmar

Applicering

		
Sprutningstryck (bar)	1.5-3.0	110-130
Munstyckets storlek (mm)	2.5-3.0	0.38
Tillsättning av förtunnare (%)	0-20	0-20
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	120-300	120-300
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	3-6	3-4

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-25 / 5

QuantumColor

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 20 minuter
klibbfri	från 1 timme
slipbar	från 3 timmar

Provningsstandarder

	Krav för köksmöbelytor enligt DIN 68930 med avseende på beständigheten mot växlande omgivningsklimat.
	Allmänt provintyg från byggnadsinspektionen angående svårantändlighet enligt DIN 4102/B1 på svårantändliga, B1-provade träspånskivor, även fanerade. Endast tillåten vid uppbyggnad som grundmålnings med alla andra klarlack i Quantum klarlackserie Q- T260-___. * ansökt om
	Svårantändlig enligt IMO resolution A.653 med USCG-tillstånd. Det svårantändliga ytmaterialet får inte användas på rör, rörskydd eller kablar.
	Tox Control - Sigillet för emissionsfattiga lackeringar.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företags allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-25 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919