

QuantumColor QC-P330



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Opløsningsmiddelbåren, acrylatbaseret 2-komponent PU-primer med hvide pigmenter. • God påfyldningsevne • Gode isolerende egenskaber • Glat overflade • Lysægte

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til grundering af alle gængse træsorter og træmaterialer. Til påføring på MDF i vådrum og på stærkt indholdsstofrige træsorter anbefaler vi opbygning med QuantumColor QC-IP350.

Produktdata	
Produktkode	QC-P330
Pakningsstørrelse	20 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	95 ± 5
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år

Forbehandling Underlag		
	Rå træflader	P120, P150, P180
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	I opbygningen med QuantumColor QC-IP350.

Forarbejdning	
	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Hærdning	10% HPU 6300
	Fortynding	TPU 9300-F hurtig tørring TPU 9301-S langsom tørring
	Forarbejdningstid	op til 8 timer

Påføring		
Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Fortyndertilsetning (%)	0-20	0-10
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	30-40	40 - 70
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	120-200	120-200
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	4-7	4-7

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 20 minutter
kan slibes	fra 4 timer

Prøvningsstandarder	
	Svært brændbar i henhold til direktiv om skibsudstyr MED 2014/90/EU.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-07-01 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919