QUANTUM S140

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECHNOLOGIE
PU acrylaat

PRODUCTTYPE
Sealer

PRODUCTOMSCHRIJVING
Oplosmiddelhoudende 2K sealer met een hoog vastestofgehalte voor alle soorten hardhout en fineer.

- zeer hoog vullend vermogen
- uitstekende helderheid
- makkelijk schuurbaar
- lichtecht



KLEUR
Blank

20 L

MINIMALE HOUDBAARHEID
18 maanden

OPSLAGCONDITIES
Houdt de verpakking goed gesloten in een goed geventileerde ruimte bij een gecontroleerde temperatuur tussen de 10 en 30 °C

VASTESTOFGEHALTE

34.3% ± 1%

DICHTHEID
0,96 +/- 1%

AFLEVERVISCOSITEIT
45 ± 5 verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)

VOORBEHANDELING ONDERGRONDEN

	Ruwe houtoppervlakken	P120, P150, P180

HARDER (PER GEWICHT)

HPU6301	20%	Tot max 2 uur

VERDUNNING
TPU9302-M

APPLICATIEMETHODE
Spruit applicatie Airmix/Airless, Spuit applicatie Hoge/Lage Druk, Gordijncoaten

APPLICATIE

Spuitdruk (bar)	1.5 - 2.0	110 - 130	
Spuitopening (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28	
Toegevoegde verdunner (%)	30	30	30
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	12-15	12-15	14 -18
Laagdikte (g/m²)	100 - 140	100 - 140	100 - 140

DROGEN BIJ 20˚C

stofdroog	vanaf 30 min.
grijpdroog	vanaf 40 min.
Slipbar	vanaf 18 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2023-01-09 / 1
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel