

QuantumColor QC-LOP340



Produktbeskrivning	
Beskrivning	Omvandla 2K-PU-lösningsmedelsbaserade produkter från Quantum/Quantum Color-serien till en kraftig 2K-PU primer. De kan även användas för att ta fram en 2K-PU primer i en viss nyans.

Användningsområde	
Beskrivning	Nästan alla trämöbler inomhus. För grundmålning av alla vanliga trämaterial och träprodukter. För målning av MDF i våtutrymmen och träslag med mycket högt hartsinnehåll rekommenderar vi en uppbyggnad med QuantumColor QC- IP350.

Produktdata	
Produktkod	QC-LOP340
Förpackningsstorlek	10 kg i 20 kg behållaren
Leveransviskositet	tjockt påstruken
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Förbehandling av underlag		
	Obehandlade trätyor	P120, P150, P180
	Jämnskornig träslipmassa	
	Avlägsna slipdamm noggrant	
	Borsta av grovporiga träslag	
	Träslag eller MDF i våtutrymmen	Isolera först med Quantum Q- IS160 eller QuantumColor Q- IP350.

Bearbetning	
	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".
	Ohärdade 2K-PU-lackrester från Quantum/QuantumColor-serien kan återuppsamlas i originalbehållaren QC- LOP340 upp till den övre markeringen. Efter att du nått det övre fyllnadsmärket, rör om grundligt, härda den färdiga blandningen och applicera den.
	Fyll originalbehållaren QC-LOP340 upp till övre fyllningsmärket med QuantumColor QC-T460 i valfri nyans, eller blanda lika delar valfri mängd QC-LOP340 med en QuantumColor QC- T460-nyans och rör om ordentligt. Härda och applicera därefter den färdiga blandningen.

Härdare Förtunnare Tillsatser		
	Härdning av den slutliga blandningen	15% HPU 6300 efter volym
	Blandningen QC-LOP340 med Quantum/QuantumColor-lackrester.	1 del QC-LOP340 + 1 del ohärdad 2K-PU-lack
	Förtunnare	TPU 9300-F snabb tork TPU 9301-S långsam tork
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet	upp till 4 timmar

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-26 / 9

QuantumColor

Applicering		
		
Sprutningstryck (bar)	1.5-3.0	110-130
Munststyckets storlek (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Tillsättning av förtunnare (%)	efter behov	efter behov
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	varierar beroende på blandningen	varierar beroende på blandningen
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m ²)	120-200	120-200
Täckförmåga per arbetsförlopp (m ² /l)	4-7	4-7

Torktid @ 20°C	
dammtorr	från 30 minuter
klibbfri	från 2 timmar
slipbar	från 6 timmar

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-26 / 9

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919