

POLYDUR T250

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIA

Poliester

RODZAJ PRODUKTU

Lakier nawierzchniowy

OPIS PRODUKTU

Wysokopółyskowy rozcieńczalnikowy trzyskładnikowy lakier nawierzchniowy do systemów zamkniętoporowych. Utwardzone powłoki są odporne na zarysowania i ścieranie, jak również na różnorodne rozpuszczalniki.



KOLOR

Bezbarwny

20 L

OKRES PRZECHOWYWANIA

4 miesiące

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Trzymać puszki szczelnie zamknięte, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z kontrolą temperatury pomiędzy 10 a 30°C

ZAWARTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH

88.6% ± 1%

GĘSTOŚĆ (CIĘŻAR WŁAŚCIWY)

1,06 +/- 1%

LEPKOŚĆ HANDLOWA

25 ± 3 lepkość handlowa DIN 4 mm (s)

PRZYGOTOWANIE SUBSTRATÓW



Drewno lite, okleina lub MDF pokryte szlifowanym sealerem POLYDUR

P180,
P240,
P320

UTWARDZACZ (WAGOWO)

HUP6501	2%	do 30 minut przy dodatku 20% TPU9500-F	Katalizator
AUP6572	2%		Akcelerator

ROZCIEŃCZANIE

TUP9500-F

METODA APLIKACJI

Aplikacja natryskiem

APLIKACJA

Ciśnienie natrysku (bar)	1.5 - 3.0
Rozmiar dyszy (mm)	1.6 - 2.0
Dodatek rozcieńczalnika (%)	20
Grubość warstwy (g/m²)	90g/m² (powierzchnia pionowa); 200g/m² (płaska powierzchnia)

CZAS SCHNIĘCIA @ 20°C

Pyłosuchy	Przynajmniej 30 minut
Suchy w dotyku	Przynajmniej 90 minut
Sztaplowalny	Przynajmniej 24 godziny

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2024-02-26 / 2
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel