

**TECNOLOGIA**

PU Alquídic


**TIPO DE PRODUTO**

Acabamento

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Acabamento 2K à base de solvente de secagem rápida com boa resistência a arranhões e superfície lisa. Especialmente desenvolvido para uso horizontal.

- boa resistência a arranhões e superfície lisa
- secagem muito rápida
- especializado para uso horizontal
- amarelecimento moderado

**COR**

Transparente

**NÍVEL DE BRILHO (APROX. GU @ 60º)**

10 / 20 / 30 / 40 / 50

ST220H-1 - 5 L

ST220H-2 - 20 L

**VALIDADE**

24 meses

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

**CONTEÚDO DE SÓLIDOS**

44.8 ± 1%

**DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)**

1,00 +/- 1%

**VISCOSIDADE DE ENTREGA**

60 ± 10 Viscosidade de entrega DIN 4 mm (seg.)

**PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO**

	Revestimentos de poro aberto	Imprimação com um selante adequado da série Solido.
	Revestimentos de poro fechado	Feche os poros aplicando repetidamente um selante da série Solido.
	Madeira exótica / madeiras ricas em extrativos Madeira ou MDF em ambientes húmidos	Imprimação com Solido SIS130

**TEMPERATURA DE APLICAÇÃO**

Entre 20-25°C para o substrato, ar e material com uma humidade de aprox. 55% R.H.

**ENDURECEDOR**

HPU6206	50%	Até 3h
HPU6205	50%	
HPU6204	50%	

**DILUIÇÃO**

TPU9302-M / TPU9303-S

**MÉTODO DE APLICAÇÃO**



Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2026-03-06 / 3

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)

## APLICAÇÃO

		
Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 2.0	110 - 130
Tamanho do bico (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28
Solvente a ser adicionado (%)	30	30
Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)	14 - 16	14 - 16
Espessura da camada (g/m <sup>2</sup> )	100 - 120	100 - 120

## TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Seco (contra pó)	Pelo menos 20 minutos
Seco ao toque	Pelo menos 45 minutos
Pronto para transporte	Pelo menos 6 horas

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2026-03-06 / 3  
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)