

QuantumColor QC-P330



Produktbeskrivning

Beskrivning	Lösningssmedelsburen, akrylatbaserad tvåpack PU-primer med vita pigment. • God bärighet • Bra isolerande egenskaper • Slät yta • Lightfast
-------------	--

Användningsområde

Beskrivning	Nästan alla trämöbler inomhus. För grundmålning av alla vanliga trämaterial och träprodukter. För målning av MDF i våtutrymmen och träslag med mycket högt hartsinnehåll rekommenderar vi en uppbyggnad med QuantumColor QC- IP350.
-------------	---

Produktdata

Produktkod	QC-P330
Förpackningsstorlek	20 kg
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	95 ± 5
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Förbehandling av underlag

	Obehandlade trätor	P120, P150, P180
	Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll Träslag eller MDF i våtutrymmen	Vid påbyggnad med QuantumColor QC-IP350.

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".

Härdare Förtunnare Tillsatser

	Härdning	10% HPU 6300
	Förtunnare	TPU 9300-F snabb tork TPU 9301-S långsam tork
	Brukstid	upp till 8 timmar

Applicering

Sprutningstryck (bar)	1.5-3.0	110-130
Munstyckets storlek (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Tillsättning av förtunnare (%)	0-20	0-10
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	30-40	40 - 70
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	120-200	120-200
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	4-7	4-7

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 20 minuter
slipbar	från 4 timmar

Provningsstandarder

	Mycket brandavvisande i enlighet med direktivet om marin utrustning MED 2014/90/EU.
--	---

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2022-07-01 / 7