

SOLIDO COLOR P350

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECNOLOGIA

PU Alchidico

TIPO PRODOTTO

Primer

DESCRIZIONE PRODOTTO

Fondo universale flessibile PU 2K a solvente a rapida essiccazione con eccellente potere coprente, appositamente formulato per l'applicazione in verticale, che produce una superficie liscia.

- elevato potere riempitivo e coprente
- pori chiusi
- per uso sia orizzontale che verticale
- primer flessibile per fornire un'elevata resistenza agli urti
- particolarmente adatto per l'uso sotto finiture scure

**COLORE**

Nero

SCP350-2 - 5 KG
SCP350-1 - 20 KG**VITA UTILE**

18 Mesi

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare i barattoli ben chiusi, in un luogo ben ventilato, con temperatura controllata tra 10 e 30°C

RESIDUO SECCO

70.0 ± 1%

DENSITÀ (PESO SPECIFICO)

1.36 ± 1%

VISCOSITÀ DI FORNITURA

16±2 sec Coppa DIN 8mm

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Superfici in legno grezzo

P120, P150, P180

CATALIZZATORE (IN PESO)

HPU6202	50%	Fino a 1 ora
---------	-----	--------------

DILUIZIONE

TPU9201-M

METODO DI APPLICAZIONE

Applicazione a spruzzo

APPLICAZIONE

Pressione spruzzo (bar)	1.5 - 3.0
Dimensione ugello (mm)	2.0 - 2.5
Diluyente da aggiungere (%)	10
Viscosità di lavorazione DIN 4mm (sec.)	14-18
Spessore del film (g/m2)	120-140

TEMPO DI ASCIUGATURA @ 20°C

Fuori polvere	Almeno 15 minuti
Secco al tatto	Almeno 40 minuti
Carteggiabile	Almeno 18 ore

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2026-03-06 / 6
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel