

SOLIDO COLOR T440

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIE

PU Alkyd

PRODUCTTYPE

Aflak

PRODUCTOMSCHRIJVING

Oplosmiddelhoudende 2K hoogglansaflak, met uitstekende vloei. Eenvoudig te gebruiken en sneldrogend. Door de basisverf (B01 of BN00) met Tintflex te combineren kan vrijwel elke gewenste kleur gemaakt worden.

- goede krasbestendigheid en een gladde afwerking
- uitstekende vloei
- gesloten poriën
- beperkte mate van vergeling



KLEUR

Base blank BN00 / Basis wit BW01

GLANSGRAAD (CA. GU @ 60°)

90

SCT440-1 - 4.6 KG

SCT440-3 - 5 KG

SCT440-2 - 18.4 KG

SCT440-4 - 20 KG

MINIMALE HOUDBAARHEID

24 maanden

OPSLAGCONDITIES

Houdt de verpakking goed gesloten in een goed geventileerde ruimte bij een gecontroleerde temperatuur tussen de 10 en 30 °C

VASTESTOFGEHALTE

BW01: 72,5 ±1%
BN00: 54,1% ±1%

DICHTHEID

BW01: 1,37 ±1%
BN00: 1,00 ±1%

AFLEVERVISCOSITEIT

BW01: 50±2 verwerkingsviscositeit DIN 4mm (sec.)

VOORBEHANDELING ONDERGRONDEN

	Exotische / inhoudstofrijke houtsoorten Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes	In mengsels met SIS130 en een primer uit de Solido Color reeks. Of in mengsels met de isolerende primer QCIP350. Laatste schuurgang van de primer met korrelgrootte P400 - P600.
	MDF - zonder inwerking van vocht	Voorbehandelen met een primer uit de Solido Color of Quantum Color reeks. Laatste schuurgang van de primer met korrelgrootte P400 - P600.

HARDER

HPU6214	100%	Tot max 8 uur
---------	------	---------------

VERDUNNING

TPU9302-M / TPU9303-S

APPLICATIEMETHODE

Spuit applicatie Airmix/Airless, Spuit applicatie Hoge/Lage Druk

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2026-03-06 / 5
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel



SOLIDO COLOR T440

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

APPLICATIE

		
Spuitdruk (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Spuitopening (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28
Toegevoegde verdunner (%)	20-40	20-40
Laagdikte (g/m ²)	120 - 160	120 - 160

DROGEN BIJ 20°C

stofdroog	vanaf 30 min.
grijpdroog	vanaf 4 uur
transportabel	vanaf 2 dagen
Slipbar	vanaf 14 uur
polijstbaar	vanaf 3 dagen

TESTNORMEN

	Tox Control - Label voor lage-emissie meubeloppervlakte coatings
--	--

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar beste weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2026-03-06 / 5
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel