

TECHNOLOGIE

PU Alkyde

TYPE DE PRODUIT

Mastic

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fond PU alkyde 2K solvanté spécialement conçu pour une utilisation horizontale, avec une bonne transparence et un jaunissement modéré.

- bonne transparence
- à utiliser pour une utilisation horizontale
- jaunissement modéré



COULEUR

Transparent

20 L

DURÉE DE CONSERVATION

24mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

46% ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

0,97 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

40 ± 10 Viscosité à la livraison DIN 4 mm (sec.)

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

	Surfaces en bois brut.	P120, P150, P180
	Surfaces en bois teinté	Poncer avant de teinter
	Bois exotiques / bois riche en substances extractibles Bois ou MDF dans les pièces humides	Apprêt avec Solido SIS130

DURCISSEUR (EN POIDS)

HPU6202	50%	Jusqu'à 2h
---------	-----	------------

DILUTION

TPU9201-M
TPU9303-S

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation airmix/airless, application par pulvérisation basse / haute pression, application râteau

APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 2.0	110 - 130	
Taille de buse (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28	
Diluant à ajouter (%)	10 - 20	10 - 20	10-15
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	15 - 17	15-17	18-22
Épaisseur (g/m²)	100 - 140	100 - 140	100 - 140

SOLIDO S130H

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Sec à la poussière	Au moins 25 minutes
Sec au toucher	Au moins 40 minutes
Ponçable	Au moins 4 heures
