

SOLIDO COLOR T441

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECNOLOGIA

PU Alquídicó

TIPO DE PRODUTO

Acabamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acabamento branco 2K à base de solvente de alto brilho, com excelentes propriedades de nivelamento.

- boa resistência a arranhões e suavidade da superfície
- excelente nivelamento
- poros fechados
- amarelecimento moderado



COR

Preto / Branco

NÍVEL DE BRILHO (APROX. GU @ 60º)

90

20 Kg

VALIDADE

12 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

71.7 ± 1%

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

1.33 ± 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA

120 ± 10 Viscosidade de entrega DIN 4 mm (seg.)

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

	Superfícies revestidas com base SOLIDO COLOR	P280 - P400
--	--	-------------

ENDURECEDOR (EM PESO)

HPU6214	100%	Até 3h
---------	------	--------

DILUIÇÃO

TPU 9300-F, Secagem rápida
TPU 9301-S, Secagem lenta

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação à pistola alta/baixa pressão, cortina

APLICAÇÃO

Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 3.0	
Tamanho do bico (mm)	1.6 - 2.0	
Solvente a ser adicionado (%)	5-50	5-50
Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)	14 - 16	23-28
Espessura da camada (g/m ²)	100 - 140	100 - 140

TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Seco (contra pó)	Pelo menos 40 minutos
Seco ao toque	Pelo menos 3 horas
Empilhável	Pelo menos 48 horas

AkzoNobel