

QuantumColor QC-LOP340



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Forvandler 2K-PUR opløsningsmiddelholdige produkter i Quantum- / QuantumColor-serien til en 2K-PUR filler med høj fyldeevne. Tjener ligeledes til fremstilling af en 2K-PUR filler i en bestemt farvetone.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til grundering af alle gængse træsorter og træmaterialer. Til påføring på MDF i vådrum og på stærkt indholdsstofrige træsorter anbefaler vi opbygning med QuantumColor QC- IP350.

Produktdata	
Produktkode	QC-LOP340
Pakningsstørrelse	10 kg i 20 kg spanden
Leveringsviskositet	pastøs
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år

Forbehandling Underlag		
	Rå træflader. Trinvis træslibning. Fjern omhyggeligt slibestøv. Børst grovporede træsorter af.	P120, P150, P180
	Træ eller MDF i vådrum	Forinden isoleres med Quantum Q-IS160 eller QuantumColor Q- IP350.

Forarbejdning	
	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".
	Uhærdede 2K-PUR lakrester fra Quantum- / QuantumColor-serien kan samles i den originale, delvist fulde spand med QC-LOP340 op til øverste mærke. Når det øverste påfyldningsmærke er nået, omrøres grundigt, den færdige blanding hærdes og appliceres.
	Delvist fuld original spand med QC- LOP340 fyldes op til det øverste påfyldningsmærke med QuantumColor QC-T460 i en farvenuance efter eget valg, eller ønsket mængde QC- LOP340 hældes over i en anden beholder og blandes 1:1 med QuantumColor QC-T460-farvenuance og omrøres grundigt. Lad den færdige blanding hærde hvorefter den appliceres.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Hærdning af den færdige blanding	15% HPU 6300 efter volumen
	Blanding af QC-LOP340 med Quantum / QuantumColor lakrester.	1 del QC-LOP340 + 1 del uhærdet 2K-PUR lak
	Fortynding	TPU 9300-F hurtig tørring TPU 9301-S langsom tørring
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 4 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-26 / 9

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

QuantumColor

Påføring		
		
Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Fortyndertilsætning (%)	efter behov	efter behov
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	varierer alt efter blanding	varierer alt efter blanding
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	120-200	120-200
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	4-7	4-7

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 30 minutter
berøringstør	fra 2 timer
kan slibes	fra 6 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdningsanvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-26 / 9