

QuantumColor QC-IP350



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Opløsningsmiddelholdig, meget hurtigtørrende, hvidpigmenteret filler med meget høj fyldkraft. Produktet giver største isoleringsvirkning mod træindholdsstoffer og mod vand ved anvendelse af MDF i vådrum.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til grundering af alle gængse træsorter og træmaterialer. Egner sig ideelt til isolering af træindholdsstoffer samt til isolering af MDF i vådrum. Kan også bruges som vedhæfningsformidler på mange gængse kunststoffer og metaller til indendørs brug.

Produktdata	
Produktkode	QC-IP350
Pakningsstørrelse	20 kg 5 kg
Leveringsviskositet DIN 6 mm i sek.	65 ± 2
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år

Forbehandling Underlag		
	Rå træflader. Trinvis træslibning. Fjern omhyggeligt slibestøv. Børst grovporede træsorter af.	P120, P150, P180
	Affedt i første omfang metaller og fortsæt med en fin slibning. Kunststoffer skal ligeledes slibes fint.	P400 P600

Forarbejdning	
	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".
	Ved anvendelse som vedhæftningsmateriale på kunststof og metal skal produktet fortyndes med 30 % af den anførte PUR-fortynder. Efterfølgende skal der påføres et tynd lag (ca. 60 µm) med sprøjtepistol. Efter en tørretid på ca. 30 minutter til maksimalt 6 timer kan den vante opbygning med farvet lak ske uden mellemslibning. På grund af mange forskellige underlag kan vi ikke i hvert enkelt tilfælde garantere tilstrækkelig vedhæftning. Der skal generelt gennemføres en kontrol af vedhæftningen.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Hærdning	10% HPU 6300
	Fortynding	TPU 9300-F hurtig tørring TPU 9301-S langsom tørring
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 8 timer

Påføring		
Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	2.5-3.0	0.38
Fortyndertilsetning (%)	0-20	0-20
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	120-300	120-300
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	3-6	3-4

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 20 minutter
berøringstør	fra 1 time
kan slibes	efter 3 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelsesvejledninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-25 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

QuantumColor

Prøvningsstandarder	
	Krav til køkkenmøbeloverflader iht. DIN 68930 med hensyn til bestandigheden over for skiftende klimatiske forhold.
	Almindeligt certifikat fra byggemyndighederne om svært brændbarhed i henhold til DIN 4102/B1 på svært brændbare, B1 certificerede træspånplader, herunder også finér. Kun i opbygning som grunder tilladt med alle andre klarlakker i Quantum klarlakserien Q-T260-___. * ansøgt om
	Svært brændbar i henhold til IMO resolution A.653 med USCG- godkendelse. Det svært brændbare overflademateriale må ikke anvendes på rør, rørafdækninger eller kabler.
	Tox Control – Mærket for emissionsfattige lakeringer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-25 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919