

TECHNOLOGIE

Phase aqueuse

TYPE DE PRODUIT

Mastic

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fond 1K à base d'eau, facile à poncer, avec une bonne transparence et un bon pouvoir garnissant. Ne nécessite qu'une seule couche à l'application.

- bonne transparence
- bon pouvoir garnissant
- facile à poncer
- produit monocouche



COULEUR

Transparent

20 L

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Entre 15 et 25°C dans des conditions propres et sèches.

TENEUR EN SOLIDE

32% ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

1,03 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

Approx. 800-1000 mPas Brookfield RV # 3/5 @ 23 °C

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

Surfaces en bois brut.	P120, P150, P180
Surfaces en bois teinté	Poncer avant de teinter
Bois exotiques / bois riche en substances extractibles Bois ou MDF dans les pièces humides	Isolez avec AIS180.

DILUTION

Eau du robinet

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation airmix/airless, application par pulvérisation basse / haute pression

APPLICATION

		
Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 2.0	60 - 90
Taille de buse (mm)	1.8-2.0	0,25-0.33
Diluant à ajouter (%)	5	5
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	30-40	30-40
Épaisseur (g/m²)	100 - 120	100 - 120

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Sec au toucher	Au moins 30 minutes
Ponçable	Au moins 45 minutes
Empilable	Au moins 90 minutes