

## Solido

(ICLA 210.00.35)

### S-T240H-35



#### Opis produktu

|       |                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cechy | Dwukomponentowy, rozpuszczalnikowy, poliuretanowy lakier bezbarwny na bazie alkidów, o bardzo wysokiej odporności na zarysowanie. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Zakres stosowania

|       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cechy | Niemal wszystkie meble drewniane wewnątrz. Lakierowanie powierzchni o otwartych i zamkniętych porach. Produkt jest zoptymalizowany do aplikacji poziomej. Produkt jest zalecany do lakierowania powłokowego na podkładach z serii Solido. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Dane produktu

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Kod produktu                                                 | S-T240H-35 |
| Rozmiar pojemnika                                            | 20 l       |
| Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm                             | 70 ± 10    |
| Zawartość substancji stałych w % w lakierze podstawowym      | 34.5 ± 1   |
| Zawartość substancji stałych w % z utwardzaczem standardowym | 33.1 ± 1   |
| Ciężar właściwy w kg/l przy 20°C                             | 0.97 ± 1%  |
| Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym                  | ok. 2 lata |

#### Stopnie połysku

|                |                       |                    |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| Numer produktu | Stopień połysku       | DIN 67530, kąt 60° |
| S-T240H-35     | jedwabisto-błyszczący | 35 ± 2             |

#### Przygotowanie Podłoża

|  |                                                                                                              |                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Powłoki o otwartych porach                                                                                   | Grunтовanie odpowiednim podkładem z serii Solido.                        |
|  | Drewno lakierowane z zamkniętymi porami                                                                      | Zamknąć pory, stosując wielokrotnie podkład wypełniający z serii Solido. |
|  | Drewna egzotyczne / o dużej zawartości substancji dodatkowych<br>Drewno lub MDF w wilgotnych pomieszczeniach | Zagruntować przy pomocy Solido S-IS130                                   |

#### Nanoszenie

|  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dokładnie wymieszać!                                                                 |
|  | Produkt mieszać i stosować zgodnie z opisem w „Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki”. |

#### Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki

|  |                                                                                |                                                                               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Utwardzenie                                                                    | 50% HPU 6205 (310.70)                                                         |
|  | Rozcieńczalnik                                                                 | TPU 9302-M (910.17) normalne schnięcie<br>TPU 9304-S (910.73) wolne schnięcie |
|  | Czas nanoszenia przy 20°C, wilgotności powietrza 65% po dodaniu 40% TPU 9302-M | do 3 godziny                                                                  |

#### Zastosowanie

| Ciśnienie natrysku (bar)                | 1.5 - 2.0 | 110-130   |         |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Wielkość dyszy (mm)                     | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |         |
| Dodatek rozcieńczalnika (%)             | 20 - 40   | 20 - 40   | 20-30   |
| Lepkość podczas nanoszenia DIN 4 mm (s) | 14 - 16   | 14 - 16   | 18-20   |
| Gramatura powłoki na warstwę (g/m2)     | 100-140   | 100-140   | 100-140 |

#### Czas schnięcia @ 20°C

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| pyłosuchość            | od 20 minut |
| suchość w dotyku       | od 35 minut |
| zdatność do transportu | od 8 godzin |

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-08-27 / 4

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Niemcy ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/2

## Solido

(ICLA 210.00.35)

| Suszenie wymuszone                          |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Czas pozostawienia w temperaturze pokojowej | 20 minut |
| Suszenie gorącym powietrzem przy 40°C       | 20 minut |
| Suszenie gorącym powietrzem przy 60°C       | 20 minut |
| Schłodzić w temperaturze pokojowej          | 20 minut |

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-08-27 / 4