

SolidoColor

(ICLA 210.03.15/01)

SC-T430H-15



Termékleírás	
Leírás	Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, fehér pigmentált, alkid alapú, színes PUR lakk.

Alkalmazási terület	
Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. A termék vízszintes alkalmazáshoz optimalizált. Ideális a SolidoColor vagy QuantumColor sorozat töltőanyagaival együtt történő alkalmazáshoz.

Termékadatok	
Termékkód	SC-T430H-15
Kiszerezés	20 kg 5 kg
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	70 ± 10
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	64.0 ± 1
%-ban kifejezett szilárd anyag standard-térhálósítóval együtt	51.2 ± 1
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	1.35 ± 1%
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Fényességi fokok		
Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
SC-T430H-15	selyem matt	15 ± 2

Aljzatok előkezelése		
	Nyers fapelületek	P120, P150, P180
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	A Solido S-IS130-cal és a SolidoColor sorozat töltőanyagával rendszerben. Vagy a QuantumColor QC-IP350 izoláló töltőanyaggal rendszerben. A töltőanyag végső csiszolása P280-P320-as szemcsemérettel.
	Fafajták és fa alapanyagok MDF - nedvesség behatása nélkül	Végezzen előkezelést a SolidoColor vagy QuantumColor sorozat valamelyik töltőanyagával. A töltőanyag végső csiszolása P280-P320-as szemcsemérettel.

Feldolgozás	
	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok		
	Térhálósodás	50% HPU 6212 (310.51) súlytól függően 65% HPU 6212 (310.51) térfogattól függően
	Alternatív térhálósítók	50% HPU 6205 (310.70) súlytól függően
	Hígítás	TPU 9302-M (910.17) normál száradás TPU 9203-F (910.01) gyors száradás
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom	3 óráig

Alkalmazás			
Szórónyomás (bar)	1.5-3.0	110-130	
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Hígító hozzáadása (%)	5 - 40	5 - 40	20-30
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	14 - 16	14 - 16	20-30
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	100-150	100-150	100-150
Műveletenként kiadósság (m2/l)	5 - 7	5 - 7	6-10

Száradási idő @ 20°C	
porszáraz	15 perc elteltével
tapintásálló	45 perc elteltével
szállítható	12 óra elteltével
csiszolható	2 óra elteltével

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor érvényes termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleléségre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-27 / 3

SolidoColor

(ICLA 210.03.15/01)

Elősegített száradás	
Pihenőidő szobahőmérsékleten	10 perc
Forró levegős szárítás 40°C-on	30 perc
Forró levegős szárítás 60°C-on	30 perc
Lehűlés szobahőmérsékleten	10 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleléségre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-27 / 3