


Speed SP-PF190



Termékleírás

Leírás 2 komponensű póruskiegyenlítő massa a fapórusok átlátszó, nagyfelületű kitöltéséhez. A termék színtartó und UV fénnel (megvilágítási mező vagy napfény) kikeményedik.

Alkalmazási terület

Leírás Majdnem az összes beltéri fabútor.

Termékadatok

Termékkód	SP-PF190
Kiszerelés	A készletet a következők alkotják: 150 g A komponens (kötőanyag) 150 g B komponens (térhálósító)
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	pasztaszerű
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Aljzatok előkezelése

	Nyers fapelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fákat ki kell kefélni	P120, P150, P180 Lehúzóval történő felvitel előtt alapozzon a Quantum Q- IS160-nal.
	Fafajták és fa alapanyagok	pácolás előtt csiszolja meg

Feldolgozás

	Alaposan keverje el! A tubusokat használat után rögtön vissza kell zárni. Ekkor nem szabad összecserélni a kupakokat.
	Lehúzóval, ecsettel vagy szösmentes kendővel vigye fel a terméket, és a maradékot gondosan távolítsa el. A terméket először nagyon alaposan a fa erezetére merőlegesen, és végezetül azzal párhuzamosan dolgozza be a fa pórusaiba.
	Feldolgozás során védje a közvetlen napsugárzástól, hogy megakadályozza az idő előtti kikeményedést.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Keverési arány: 1:1	150 g A komponens (kötőanyag) 150 g B komponens (térhálósító)
	Feldolgozási idő	1 óráig

Alkalmazás

Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	30-50
Kiadósság (m ² /300 g készlet)	6-10

Száradási idő @ 20°C

Száradási idő felvitel után	nem szükséges, mivel nem tartalmaz oldószert
Megvilágítási idő megvilágítási mezővel	20 perc elteltével
Pihenőidő további feldolgozás előtt	20 perc elteltével

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleléségre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-28 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1