

Speed SP-T290-90



Produkta apraksts	
Apraksts	Pret gaismas iedarbību izturīga trīskomponentu poliuretāna caurspīdīga laka ar izteiktu spīdumu uz akrilāta bāzes ar īpaši lielu cietvielu daudzumu, īpaši ātri sacietējoša. Produkts ir izturīgs pret gaismas iedarbību un tiek sacietināts ar UV gaismas palīdzību (apgaismojuma lauks vai saules gaisma). Lai strādātu ar šo produktu, nepieciešams speciāls aprīkojums. Lūdzu, vaicāiet savam AkzoNobel konsultantam.

Pielietojums	
Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās. Produkts ir īpaši izstrādāts cēliem, spidošiem koksnēs pārklājumiem ar noslēgtām porām.

Produkta dati	
Produkta kods	SP-T290-90
Bundžas izmērs	5l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	17 sec. ± 2
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi
GOS direktīva ES robežvērtība šim produktam (kat. A/j): 500 g/l (2010)	Šis produkts satur maks. 345 g/l GOS.

Spīduma pakāpes	
Produkta numurs	Spīduma pakāpe
SP-T290-90	ar augstu spīduma pakāpi

Pamatvirsmu priekšapstrāde		
	Ar Speed SP-PF190 sagatavotas virsmas.	P240 / P320
	Tonētu sedzošo krāsu virsmas QuantumColor QC-T460-krāsu tonis	3-6 stundu laikā uzklāt bez slīpēšanas. Skatīt īpašās norādes.

Apstrāde	
	Rūpīgi samaisīt! Īpaši jāievēro precīzs aktivatora pievienošanas daudzums.
	Produktu uzklāt, stingri ievērojot visus parametrus, piemēram, dīzes izmēru, spiedienu, attālumu, uzklāšanas daudzumu utt.
	Apstrādes laikā sargāt no tiešiem saules stariem, lai novērstu priekšlaicīgu sacietēšanu.

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas		
	Cietināšana Aktivizācija	pēc svara: 100 daļas SP-T290-90 100 daļas cietinātāja HSP 1 2 daļas aktivatora ASP 2 pēc tilpuma: 100 daļas SP-T290-90 100 daļas cietinātāja HSP 1 2,5 daļas aktivatora ASP 2
	Atšķaidīšana	
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas)	līdz 8 stundām

Uzklāšana	
Izsmidzināšanas spiediens (bar)	2.5-3.0
Dīzes izmērs (mm)	1,0-1,6
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	17 ± 2
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	80-120
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	7 - 10

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-28 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Speed

Žūšanas ilgums @ 20°C	
pulējams	no 2 stundām leteicams no 12 stundām līdz maks. 5 dienām
Iztvaikošanas/izgarošanas laiks pēc uzklāšanas	no 10 minūtēm
Iedarbības laiks (zem lampas) ar apgaismojuma lauku	no 10 minūtēm
Nestrādes laiks pirms turpmākās apstrādes	no 10 minūtēm

Testēšanas standarti	
	DIN 68861/1B Ķīmiska iedarbība uz mēbeļu virsmām
	Nodilumizturība saskaņā ar standarta DIN 68861 2. daļu
	EN 71-3 šķīstošu smago metālu migrācija
	Vispārīgās būvuzraudzības pārbaudes sertifikāts par vāju uzliesmojamību saskaņā ar standartu DIN 4102/B1 uz grūti uzliesmojošām, B1 pārbaudītām kokskaidu plātnēm, arī finierētām.
	Vāja uzliesmojamība saskaņā Direktīva par kuģu aprīkojumu MED 2014/90/ES.
	Prasība virtuves mēbeļu virsmām saskaņā ar standartu DIN 68930 attiecībā uz izturību pret klimata izmaiņām.
	Tox Control - zīmogs, kas apzīmē lakošanu/krāsošanu ar zemu emisiju līmeni

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs Jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-28 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919