


Speed SP-PF190



Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή	2S Στόκος με πόρους για διαφανή, σε μεγάλο εύρος πλήρωση των πόρων του ξύλου. Το προϊόν είναι φωτοάντοχο και σκληραίνει με τις ακτίνες UV (πεδίο φωτισμού, ή ηλιακό φως).
-----------	---

Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή	Σχεδόν όλα τα ξύλινα έπιπλα σε εσωτερικούς χώρους.
-----------	--

Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	SP-PF190
Μέγεθος δοχείου	Σετ αποτελούμενο από: 150 g συστατικό A (συνδετικό μέσο) 150 g συστατικό B (σκληρυντικό)
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	ζυμώδης
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 2 έτη

Προετοιμασία των υποστρωμάτων

	Ανεπεξέργαστες ξύλινες επιφάνειες Κλιμακωτή λείανση ξύλου Αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη που προέκυψε από τη λείανση Βούρτσισμα των ξύλων με μεγάλους πόρους	P120, P150, P180 Πριν από την εφαρμογή του στόκου περάστε αστάρι με Quantum Q-IS160.
	Ξύλο και υλικά ξύλου	Λείανση πριν από το βερνίκωμα

Επεξεργασία

	Αναμείξτε καλά! Αμέσως μετά τη λήψη σφραγίστε και πάλι τα σωληνάρια. Προσοχή να μη μπερδευτούν τα κοχλιωτά πώματα.
	Εφαρμόστε το προϊόν με σπάτουλα, πινέλο, ή ένα πανάκι που δεν αφήνει χνούδια και καθαρίστε καλά ό,τι το περίσσειμα. Το προϊόν θα πρέπει να προστίθεται πολύ προσεκτικά αρχικά κάθετα και στο τέλος κατά μήκος με τα νερά του ξύλου στους πόρους του ξύλου.
	Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας θα πρέπει να παρέχεται προστασία από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να αποτραπεί η πρόωρη σκλήρυνση.

Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά

	Σχέση ανάμειξης:	150 g συστατικό A (συνδετικό μέσο) 150 g συστατικό B (σκληρυντικό)
	Χρόνος επεξεργασίας	έως 1 ώρα

Εφαρμογή

Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m ²)	30-50
Απόδοση (m ² /300 g Set)	6-10

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C

Χρόνος εξάτμισης μετά από την εφαρμογή	απορρίπτεται, διότι δεν υπάρχουν διαλυτικά
Διάρκεια έκθεσης με πεδίο έκθεσης	από 20 λεπτά
Περίοδος ανάπαυσης πριν από τη συνέχεια την επεξεργασίας	από 20 λεπτά

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγούμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-28 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Γερμανία • www.akzonobel.com/wood

1/1

AN_204450_060919