

Quantum Q-T260-30



Opis izdelka

Opis	Dvoikomponentný, rozpúšťadlom riediteľný, svetlostály PUR bezfarebný lak na báze akrylátu.
------	--

Področje uporabe

Opis	Takmer všetok drevený nábytok v interiéri. Lakovanie otvorených alebo uzavretých pórov. Natrieť farebnými lakmi QuantumColor QC-T Použiteľný ako viacvrstvový lak.
------	--

Podatki o izdelku

Koda izdelka	Q-T260-30
Velikost posode	5l 20 l
Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm	25 ± 2
Obstojnost - v zaprti originalni embalaži	najm. 2 leti

Stopnje leska

Številka izdelka	Stopnja leska	DIN 67530 kot 60°
Q-T260-30	svilnat sijaj	30 ± 2

Priprava podlag

	Surove lesene površine. Stopnjevano brušen les. Prah od brušenja skrbno odstranite. Les z grobimi porami skrtačite.	P120, P150, P180
	Lužene lesene površine	Pred luženjem jih pobrusite.
	Obloge za zapiranje por	Z večkratnim nanosom temeljnega premaza Quantum, kot npr. Q-IS160 ali Q-S170, zaprite pore.
	Ekstičen / z ekstraktivi bogat les Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih prostorih.	Nanos temeljnega premaza Quantum Q-IS160 v razmerju 5:1
	Povrchy farebných lakov QuantumColor QC-T	prelakerati po 3 do največ 8 urah brez vmesnega brušenja

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Strjevanje	10% HPU 6300
	Redčenje	TPU 9300-F hitro sušenje TPU 9301-S počasno sušenje
	Čas uporabe mešanice pri 20°C, 65 % relativna zračna vlaga	

Nanos

Tlak brizganja (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Velikost šobe (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Dodajanje razredčila (%)	10-20	
Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	18-20	25
Količina izdelka na nanos (g/m2)	90-120	120
Pokrivnost na nanos (m2/l)	6-10	7

Čas sušenja @ 20°C

suha na dotik	od 15 minut naprej
suho na dotik	od 45 minut
Možno brusiti	od 1 ure naprej
pripravljen za transport	od 12 ur

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najboljše v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno - pisno - zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2022-07-12 / 14

Quantum

Posebna opozorila

Poliestrške lake ne obdelujte in sušite pod 15 °C.

Nanašanje PUR-lakov je možno tekom enega delovnega dneva brez vmesnega brušenja. Po tem času je potrebno vmesno brušenje tik pred nadaljnjo obdelavo, da zagotovite brezhibno kemično vezavo.

PU-trdila hranite v zaprti originalni embalaži na hladnem in suhem prostoru ter ne več kot 1 leto.

Pri ravnanju s PU-trdili upoštevajte varnostna opozorila na nalepki.

Izdelek je obstojen proti peroksidu in ga je zato mogoče uporabljati tudi na beljenih lesenih površinah pohištva.

Standardi preskušanja

	DIN 68861/1B Odpornost na kemične snovi pri površinah pohištva
	EN 71-3/9 brez topljivih težkih kovin/kemičnih elementov (primeren za CE)
	Splošen gradbeno-nadzorni certifikat za težko vnetljivost v skladu z DIN 4102/B1 na težko vnetljivih ivernih ploščah razreda B1, tudi pri furnirju.
	Malo vnetljiv po Direktiva o pomorski opremi MED 2014/90/EU.
	Requirement for furniture surfaces in regards to their resistance to temperature changes
	Tox Control – oznaka za lake z nizkimi emisijskimi vrednostmi

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2022-07-12 / 14