

QuantumColor QC-T470-90-BN00



Productomschrijving

Omschrijving	Oplosmiddelhoudend, niet vergelend, ringvast, hoogglanzend, briljant kleurlakstelsysteem op PUR-acrylaatbasis. Kleurmenging voor de vervaardiging van ontelbare kleuren volgens Sikksens, RAL, NCS enz. of naar eigen voorbeeld.
--------------	--

Toepassingsgebied

Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur. Ideaal geschikt in opbouw met vullers van de QuantumColor producten QC-IP350, QC-P340 of QC-P330.
--------------	--

Productgegevens

Productcode	QC-T470-90-BN00
Containergrootte	18.4 kg 4.6 kg
Afleverviscositeit DIN 4mm	~ 60 afhankelijk van kleur
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Glansgraden

Productnummer	Glansgraad	DIN 67530 60° hoek
QC-T470-90-BN00	hoogglanzend	>90

Voorbehandeling Ondergronden

	MDF - zonder inwerking van vocht MDF - met inwerking van vocht Exotische / inhoudstofrijke houtsoorten	De aanbevolen opbouw gebeurt met QuantumColor QC-IP350. Eindschuurbewerking van de vuller met korrel P600 - P800.
--	---	---

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Product zoals onder „Verharder Verdunner Toevoegingen“ beschreven mengen en aanbrengen. Voor de verbetering van het hoogglanseffect bevelen wij aan na een dunne applicatie en een aansluitende uitdamp tijd van 30 minuten tot 2 uur, het oppervlak opnieuw van een dunne laag te voorzien. Vindt het overlakken na een nacht of later, dan moet het gehele oppervlak voorafgaande aan het verder lakken met 1200 korrel papier worden aangeschuurd en grondig worden ontstof.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding	50% HPU 6300
	Verdunning	TPU 9300-F snelle droging TPU 9301-S langzame droging
	Verwerkingstijd 20°C, 65% rel. luchtvochtigheid	tot 2 uur

Applicatie

Spuitdruk (bar)	1.5-3.0	110-130
Spuishopening (mm)	1,2 - 1,6	0.18-0.23
Toegevoegde verdunner (%)	0-10	0-10
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	15-20	15-20
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m2)	80-120	80-120
Opbrengst per arbeidsgang (m2/l)	6-9	6-9

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 30 min.
grijpdroog	vanaf 4 uur
transportabel	vanaf 2 dagen
schuurbaar	vanaf 14 uur
polijstbaar	vanaf 3 dagen

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-25 / 4