

SolidoColor SC-T440-10-BN00



Productomschrijving

Omschrijving	Tweecomponentige, oplosmiddelhoudende, goed dekkende en goed vullend kleurlakstelsysteem op PUR alkydbasis. Kleurmenging voor de vervaardiging van ontelbare kleuren volgens Sikksens, RAL, NCS enz. of naar eigen voorbeeld.
--------------	---

Toepassingsgebied

Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur. Ideaal geschikt in opbouw met vullers uit de SolidoColor of QuantumColor reeks.
--------------	--

Productgegevens

Productcode	SC-T440-10-BN00
Containergrootte	18.4 kg 4.6 kg
Afleverviscositeit DIN 4mm	75 ± 5
Vastestofgehalte in % stamlak	48.7 ± 1
Vastestof in % incl. standaard harder	40.8 ± 1
Specifiek gewicht in kg/l bij 20°C	1.08 ± 1%
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Glansgraden

Productnummer	Glansgraad	DIN 67530 60° hoek
SC-T440-10-BN00	mat	10 ± 5

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken	P120, P150, P180
	Exotische / inhoudstofvrije houtsoorten Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes	In de opbouw met Solido S- IS130 en een vuller uit de SolidoColor reeks. Of in opbouw met de isolerende vuller QuantumColor QC-IP350. Eindschuurbewerking van de vuller met korrel P280 - P320.
	Ruwe houtoppervlakken	Zolang met een vuller uit de AqualitColor reeks voorbehandelen, totdat een gesloten en gelijkmatig oppervlak is ontstaan. Eindschuurbewerking van de vuller met korrel P280 - P320.

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding	50% HPU 6205 (310.70)
	Verdunning	TPU 9302-M (910.17) normale droging TPU 9304-S (910.73) langzame droging
	Verwerkingstijd 20°C, 65% rel. luchtvochtigheid	tot 3 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-27 / 3

SolidoColor

Applicatie		
		
Spuitdruk (bar)	1.5-3.0	110-130
Spuitopening (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Toegevoegde verdunner (%)	10-20	0-10
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	20-30	30-60
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	120	120
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	6-8	6-8

Droogtijd @ 20°C	
stofdroog	vanaf 15 minuten
grijpdroog	vanaf 45 min.
transportabel	vanaf 12 uur
schuurbaar	vanaf 2 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-27 / 3