

Quantum
(ICLA 217.30.00)
Q-T236



Descriere produs

Descriere	Lac transparent pe bază de acrilat, dintr-o componentă, diluabil cu solvent, formulă anti-îngălbenire. Produsul produce o suprafață de lemn natural mată în profunzime, fără accentuare. Lemnul este protejat, dar în continuare arată ca nefiind tratat.
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Numeroase piese de mobilier din interior, fără solicitări chimice și mecanice majore. Doar pentru vopseli cu pori deschiși. Poate fi folosit ca acoperire multistrat. Nu este adecvat pentru acoperirea cu lac a lacurilor colorate.
-----------	--

Date produs

Cod produs	Q-T236
Packaging size	5l 20 l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	18 ± 2
Corpuri solide în % material de bază	6 ± 1
Greutate specifică în kg/l la 20 °C	Cca. 0,88
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
Q-T236	mat profund	0-2

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute Șlefuire lemn în etape Îndepărtați cu atenție spanul Periere lemn cu pori mari	P120, P150, P180
--	--	------------------------

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Dilutie	nu este necesar
--	---------	-----------------

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	16-20	16-20
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	100-120	100-120
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	8-10	8-10

Timp de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 20 minute
uscat la atingere	după 40 minute
gata de transport	după 12 ore
șlefuiabil	după 1 oră

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-24 / 4