

## Easyfit (ICLA 250.52.25) E-T230-25



| Produktbeskrivning |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivning        | Enkomponentig klarlack, spädbar med lösningsmedel, nitrocellulosabaserad. |

| Användningsområde |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Beskrivning       | Nästan alla trämöbler inomhus. |

| Produktdata                                |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Produktkod                                 | E-T230-25  |
| Förpackningsstorlek                        | 20 l       |
| Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.     | 60 ± 10    |
| Hållbarhet - originalförpackning försluten | minst 2 år |

| Glansgrader   |           |                      |
|---------------|-----------|----------------------|
| Produktnummer | Glansgrad | DIN 67530 60° vinkel |
| E-T230-25     | halvmatt  | 25 ± 2               |

| Förbehandling av underlag |                                                                                                               |                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                           | Obehandlade trätytor<br>Jämnkornig träslipmassa<br>Avlägsna slipdamm noggrant<br>Borsta av grovporiga träslag | P120, P150, P180                                                         |
|                           | Betsade trätytor                                                                                              | slipa före betsning                                                      |
|                           | beläggningar med slutna porer                                                                                 | Slut porerna genom upprepade strykningar med sealer från Easyfit-serien. |
|                           | Obehandlade trätytor<br>Jämnkornig träslipmassa<br>Avlägsna slipdamm noggrant<br>Borsta av grovporiga träslag | P120, P150, P180                                                         |
|                           | Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll<br>Träslag eller MDF i våtutrymmen                          | Isolera i förväg med Quantum Q- IS160 eller Solido S-IS130.              |

| Bearbetning |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Rör om ordentligt!                                                                         |
|             | Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser". |

| Härdare Förtunnare Tillsatser |            |                                |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|
|                               | Förtunnare | TNC 9102-F (950.02) snabb tork |

| Applicering                                |         |           |         |
|--------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| Sprutningstryck (bar)                      | 1.5-3.0 | 110-130   |         |
| Munstyckets storlek (mm)                   | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 |         |
| Tillsättning av förtunnare (%)             | 20 - 40 | 20 - 40   | 20-30   |
| Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)      | 13 - 18 | 13 - 18   | 18 - 22 |
| Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2) | 100-150 | 100-150   | 100-150 |
| Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)       | 5 - 7   | 5 - 7     | 6-10    |

| Torktid @ 20°C |                 |
|----------------|-----------------|
| dammtorr       | från 20 minuter |
| klibbfri       | från 50 minuter |
| hanterbar      | från 12 timmar  |

| Forcertorkning              |            |
|-----------------------------|------------|
| Vilotid vid rumstemperatur  | 20 minuter |
| Varmluftstorkning vid 40 °C | 20 minuter |
| Varmluftstorkning vid 60 °C | 20 minuter |
| Låt svalna i rumstemperatur | 20 minuter |

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-16 / 4

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919