

## Solido S-S120



### Termékleírás

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leírás | Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, jó kitöltő képességű, alkid alapú PUR töltőalapozó. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### Alkalmazási terület

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Leírás | Majdnem az összes beltéri fabútor. Zárt pórusú lakkrétegekre optimalizált. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|

### Termékadatok

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Termékkód                                                     | S-S120        |
| Kiszerelés                                                    | 20 l          |
| Szállítási viszkozitás DIN 6 mm mp- ben                       | 44 ± 3        |
| %-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben               | 44.1 ± 1      |
| %-ban kifejezett szilárd anyag standard-térhálósítóval együtt | 42.0 ± 1      |
| kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on                       | 0.99 ± 1%     |
| Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg                        | legalább 2 év |

### Aljzatok előkezelése

|  |                                                                                      |                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Nyers fafelületek                                                                    | P120, P150, P180            |
|  | Pácolt fafelületek                                                                   | pácolás előtt csiszolja meg |
|  | Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajok<br>Fák vagy MDF<br>vizeshelyiségekben | Alapozás Solido S-IS130-cal |

### Feldolgozás

|  |                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Alaposan keverje fel!                                                                           |
|  | A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza. |

### Térhálósítók Hígítók Adalékok

|  |                                              |                          |
|--|----------------------------------------------|--------------------------|
|  | Térhálósodás                                 | 50% HPU 6200             |
|  | Hígítás                                      | TPU 9200 normál száradás |
|  | Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom | 2 óráig                  |

### Alkalmazás

|                                        |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
|                                        |           |           |
| Szórónyomás (bar)                      | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Fúvókaméret (mm)                       | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Hígító hozzáadása (%)                  | 10-20     | 10-20     |
| Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp) | 25 - 30   | 25 - 30   |
| Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2) | 120-200   | 120-200   |
| Műveletenként kiadósság (m2/l)         | 4-7       | 4-7       |

### Száradási idő @ 20°C

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| porszáras    | 40 perc elteltével |
| tapintásálló | 90 perc elteltével |
| csiszolható  | 6 óra elteltével   |

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorli termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-26 / 5

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/1