# Solido
(ICLA 110.04)
# S-S130H

| Opis izdelka | |
|---|---|
| Opis | Dvojkomponentný, rozpúšťadlom riediteľný PUR plniaci základ na báze alkydov. |

| Področje uporabe | |
|---|---|
| Opis | Takmer všetok drevený nábytok v interiéri. Pre aplikácie pri otvorených a uzatvorených póroch. Výrobok bol optimalizovaný pre horizontálnu aplikáciu. |

| Podatki o izdelku | |
|---|---|
| Koda izdelka | S-S130H |
| Velikost posode | 5l<br>20 l |
| Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm | 40 ± 10 |
| Trdni delci v % v osnovnem laku | 46.0 ± 1 |
| Pevné častice v % vr. štandardného tvrdidla | 39.7 ± 1 |
| Specifična teža v kg/l pri 20 °C | 0.98 ± 1% |
| Obstojnost – v zaprti originalni embalaži | najm. 2 leti |

| Priprava podlag | | |
|---|---|---|
| | Surove lesene površine. | P120, P150, P180 |
| | Lužene lesene površine | Pred luženjem jih pobrusite. |
| | Eksotičen / z ekstraktivi bogat les<br>Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih prostorih. | Nanos temeljnega premaza Solido S-IS130 |

| Obdelava | |
|---|---|
| | Temeljito premešajte! |
| | Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite. |

| Trdilec Razredčilo Dodatki | | |
|---|---|---|
| | Strjevanje | 50% HPU 6202 (310.84) |
| | Alternatívne tvrdidlá | 50% HPU 6204 (315.90) večja moč prekrivanja<br>50% HPU 6211 (310.07) hitrejša utrditev |
| | Redčenje | TPU 9303-S (910.73) počasno sušenje<br>TPU 9201-M (910.33) običajno sušenje |
| | Čas uporabe mešanice pri 20°C, 65 % relativna zračna vlaga z dodajanjem 10 % izdelka TPU 9201-M | do 2 ur |

| Nanos | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Tlak brizganja (bar) | 1.5 - 2.0 | 110-130 | |
| Velikost šobe (mm) | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 | |
| Dodajanje razredčila (%) | 10-20 | 10-20 | 10 - 15 |
| Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.) | 15 - 17 | 15 - 17 | 17 - 19 |
| Količina izdelka na nanos (g/m2) | 100-140 | 100-140 | 100-140 |
| Pokrivnost na nanos (m2/l) | 5 -7 | 5 -7 | 7 - 10 |

| Čas sušenja @ 20°C | |
|---|---|
| suh na dotik | od 25 minut naprej |
| suho na dotik | od 40 minut naprej |
| Možno brusiti | od 4 ur naprej |

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti.
Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno –zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2022-10-06 / 8

**EMEA HQ**
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919



AN_20450_060919

# Solido
(ICLA 110.04)

| Prisiljeno sušenje | |
|---|---|
| Čas mirovanja na sobni temperaturi | 10 minut |
| Sušenje z vročim zrakom pri 40 °C | 20 minut |
| Sušenje z vročim zrakom pri 60 °C | 20 minut |
| Ohlajevanje na sobni temperaturi | 10 minut |

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti.
Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno –zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2022-10-06 / 8

**EMEA HQ**
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood