

QuantumColor QC-P330



Описание продукта	
Описание	Solventborne, acrylate-based two-pack PU primer with white pigments. • Good filling power • Good isolating properties • Smooth surface • Lightfast

Область применения	
Описание	Практически для всех видов деревянной мебели, эксплуатируемой в помещениях. Для грунтования всех распространенных видов древесины и древесных материалов. Для покрытия МДФ во влажных помещениях и многослойной древесины мы рекомендуем использовать композицию с QuantumColor QC-IP350.

Характеристики продукта	
код продукта	QC-P330
Dimensiune recipient	20 kg
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	95 ± 5
Хранение в оригинальной закрытой таре	минимум 2 года

Предварительная обработка Поверхности		
	Необработанные деревянные поверхности	P120, P150, P180
	Древесина экзотических пород/древесина с высоким содержанием компонентов. Древесина или МДФ для влажных помещений.	В сочетании с QuantumColor QC-IP350.

Применение	
	Тщательно перемешать!
	Смешать и нанести продукт как описано в разделе «Отвердитель – Разбавитель – Добавки».

Отвердитель – Разбавитель – Добавки		
	Отвердитель	10% HPU 6300
	Разбавитель	TPU 9030-F быстрое высыхание TPU 9301-S медленное высыхание
	Время жизни рабочей смеси	до 8 часов

Нанесение		
Давление распыления (бар)	1.5-3.0	110-130
Размер сопла (мм)	2.0-2.5	0.33-0.38
Добавление разбавителя (%)	0-20	0-10
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	30-40	40 - 70
Расход наносимого продукта на один слой (г/м²)	120-200	120-200
Расход (м²/л)	4-7	4-7

Время высыхания @ 20°C	
сухой от пыли	от 20 минут
Пригодный к шлифовке	от 4 часов

Стандарт на методы испытаний	
	Трудновоспламеняемый продукт согласно Директиве по морскому оборудованию MED 2014/90/EU.

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2022-07-01 / 7