

SOLIDO S150H

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIE

PU Alkyde

TYPE DE PRODUIT

Mastic

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fond translucide 2K à base de solvant avec de bonnes propriétés de transparence, de réactivité et de ponçage.

- bonne transparence
- bonne réactivité
- bonnes propriétés de ponçage



COULEUR

Transparent

20 L

DURÉE DE CONSERVATION

18 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

49.2 ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

0,99 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

45 ± 5 coupe DIN 4mm

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

	Surfaces en bois brut.	En composition avec le primaire isolant QuantumColor QC-IP350. Ponçage final du primaire avec granulométrie P280 - P320.
--	------------------------	--

DURCISSEUR (EN POIDS)

HPU6202	50%	Jusqu'à 2h
---------	-----	------------

DILUTION

TPU9203-F / TPU9201-M

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation airmix/airless, application par pulvérisation basse / haute pression, application rideau

APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130	
Taille de buse (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28	
Diluant à ajouter (%)	30	30	30
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	15 - 17	15-17	17-19
Épaisseur (g/m ²)	100 - 140	100 - 140	100 - 140

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Sec à la poussière	Au moins 30 minutes
Sec au toucher	Au moins 50 minutes
Ponçable	Au moins 12 heures

AkzoNobel