

HARMONIZING WIPING STAIN

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIE

Lösungsmittel

PRODUKTART

Beize

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur Verwendung mit einem Verdüner, um konzentrierte Flecken auf Lösemittelbasis zu reduzieren. Fügen Sie mindestens 40-50 % Verdüner und bis zu 20 % Farbstoffe hinzu, um die Wischbarkeit, die gute Porenzeichnung und den Egalisierungseffekt zu verbessern.

- Es gibt eine sehr lange offene Zeit, um die Beize abzuwischen
- Sehr gute Porenbenetzung
- Kann in Kombination mit unserer Universalbeize verwendet werden
- Gemischt mit CI-Farbstoffen erzielt man eine breite Palette an Farbtönen
- Abzulackieren mit Klarlack auf Lösemittel-/Wasserbasis



FARBTON

farblos

5 L

HALTBARKEIT

12 Monate

LAGERBEDINGUNGEN

Produkt fest verschlossen an einem gut belüfteten Ort zwischen 10 und 30°C lagern.

FESTKÖRPER

39.2% ± 1%

DICHTE

0.97 +/- 1%

LIEFERVISKOSITÄT

20 ± 2 Lieferviskosität DIN 4 mm (Sek.)

VORBEHANDLUNG UNTERGRÜNDE

Abgestufter Holzschliff Schleifstaub sorgfältig entfernen Grobporige Hölzer ausbürsten

P120,
P150,
P180

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Zwischen 20-25 °C für Substrat, Luft und Material bei ca. 55 % Raumfeuchte

APPLIKATIONSVERFAHREN

Spray application, then wipe.

ALLGEMEINE HINWEISE

To reduce concentrate SB Stains. Add a minimum of 40-50% in the whole ready to use stain's formulation. It improves the wiping properties, with little pore marking and optimized Harmonising effect. To be mixed with TNC thinners.

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2024-05-02 / 3 Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel