

TECHNOLOGIE

Phase aqueuse

TYPE DE PRODUIT

Additif

DESCRIPTION DU PRODUIT

Solution à base d'eau à mélanger avec de la poussière de ponçage pour faire un enduit.

- ferme les joints dans les trous
- réduit le collage latéral
- facile à appliquer
- séchage rapide et facile à poncer{/ul}



FMP - 5 L

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

34.3% ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

1,05 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

20 ± 2 Viscosité à la livraison DIN 4 mm

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

	Planchers neufs non traités : Selon l'essence de bois et le mode de pose, un ponçage de base doit être effectué. Enlevez soigneusement la saleté du sol en aspirant.	P80 to max. P120
	Rénovation de sols en bois déjà revêtus : Effectuez d'abord un ponçage de base pour éliminer complètement l'ancien film de laque. Enlevez soigneusement la saleté du sol en aspirant.	P80 to max. P120

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Ponçable	Au moins 45 minutes
----------	---------------------

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi. Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2023-01-09 / 1 Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany. www.sikkens-wood-coatings.com