

SOLIDO AP360

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TÉCNOLOGIA

PU Alquídico

TIPO DE PRODUCTO

Fondo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimación de adhesión transparente de PU alquídico 2K base disolvente para papel de melamina

- Para papel de melamina



COLOR

Transparente

20 L

VIDA ÚTIL

24 meses

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Mantener las latas bien cerradas, en un lugar bien ventilado, con temperatura controlada entre 10 y 30°C

CONTENIDO SOLIDO

26% ± 1%

DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

0,93 +/- 1%

VISSCOSIDAD DE ENTREGA

12 ± 2 Viscosidad en la entrega DIN 4 mm (seg.)

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO



Superficies de madera en bruto.

P120, P150, P180

ENDURECEDOR (EN PESO)

HPU6217	50%	hasta 3h
---------	-----	----------

DILUIR

TPU9203-F / TPU9201-M

APLICACIÓN

Presión de pulverización (bar)	1.5 - 2.0	
Tamaño de boquilla (mm)	1.6 - 2.0	
Diluyente a añadir (%)	5-50	0 - 5
Viscosidad de aplicación DIN 4 mm (seg.)	12	30-40
Grosor de la Capa (g/m²)	50-60	15-20

TIEMPO DE SECADO @ 20°C

Seco al polvo	Al menos 1 horas
---------------	------------------

INSTRUCCIONES GENERALES

Para una mejor adherencia el producto puede ser utilizado también al 100% con HPU 6217 en peso.

AkzoNobel