QUANTUM S140

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECHNOLOGIE

PU Acrylique

TYPE DE PRODUIT

Mastic

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fond 2K à base de solvant à haute teneur en solides pour tous les types de bois massifs et plaqués.

- très bon pouvoir garnissant
- excellente transparence
- facile à poncer
- résistant à la lumière



COULEUR

Transparent

20 L

DURÉE DE CONSERVATION

18 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

34.3% ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

0,96 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

45 ± 5 Viscosité à la livraison DIN 4 mm (sec.)

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

	Surfaces en bois brut.	P120, P150, P180

DURCISSEUR (EN POIDS)

HPU6301	20%	Jusqu'à 2h

DILUTION

TPU9302-M

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation airmix/airless, application par pulvérisation basse / haute pression, application rideau

APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 2.0	110 - 130	
Taille de buse (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28	
Diluant à ajouter (%)	30	30	30
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	12-15	12-15	14 -18
Épaisseur (g/m²)	100 - 140	100 - 140	100 - 140

TEMPS DE SÉCHAGE À 20˚C

Sec à la poussière	Au moins 30 minutes
Sec au toucher	Au moins 40 minutes
Ponçable	Au moins 18 heures

AkzoNobel