

## Quantum Q-T233-05



### Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή	Διαφανές, φωτοάντοχο βερνίκι δύο συστατικών PU, που αραιώνεται σε διαλυτικό, σε ακρυλική βάση.
-----------	--

### Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή	Σχεδόν όλα τα ξύλινα έπιπλα σε εσωτερικούς χώρους. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βερνίκι πολλαπλών στρώσεων και ως αστάρι.
-----------	--

### Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	Q-T233-05
Μέγεθος δοχείου	20 l
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	70 ± 5
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 2 έτη

### Βαθμός λάμψης

Αριθμός προϊόντος	Βαθμός γυαλάδας	DIN 67530 γωνία 60°
Q-T233-05	βαθύ ματ	5 ± 2

### Προετοιμασία των υποστρωμάτων

Ανεπεξέργαστες ξύλινες επιφάνειες	P120, P150, P180
Κλιμακωτή λείανση ξύλου Αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη που προέκυψε από τη λείανση Βούρτσισμα των ξύλων με μεγάλους πόρους	
Επεξεργασμένες ξύλινες επιφάνειες	Λείανση πριν από το βερνίκωμα
επιστρώσεις κλειστών πόρων	Κλείστε τους πόρους περνώντας πολλές φορές σφραγιστικό Quantum π.χ. Q-IS160, ή Q-S170.
εξωτικό ξύλο / ξύλα πλούσια σε εκχυλίσματα	Αστάρωμα με Quantum Q-IS160 σε αναλογία ανάμειξης 5:1

### Επεξεργασία

Ανακινήστε καλά!
Αναμείξτε και εφαρμόστε το προϊόν όπως περιγράφεται στο "προσθετικά σκληρυντικά και διαλυτικά".

### Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά

Σκλήρυνση	10% HPU 6301 (310.48)
Αραίωση	TPU 9302-M (910.17) κανονικό στέγνωμα TPU 9303-S (910.73) αργό στέγνωμα
Χρόνος επεξεργασίας 20°C, 65% σχετική υγρασία αέρα	έως 8 ώρες

### Εφαρμογή

Πίεση ψεκασμού (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Μέγεθος ακροφυσίων (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Προσθήκη αραιωτικού (%)	20-30	20-30
Ιξώδες εφαρμογής DIN 4 mm (σε δευτερ.)	15 - 17	15 - 17
Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m <sup>2</sup> )	100-140	100-140
Απόδοση ανά πέρασμα (m <sup>2</sup> /l)	5 - 7	5 - 7

### Χρόνος στεγνώματος @ 20°C

Επιφανειακά στεγνή στρώση	από 15 λεπτά
ξηρό στην αφή	από 30 λεπτά
έτοιμο για μεταφορά	από 4 ώρες
Με δυνατότητα λείανσης	από 2 ώρες

### Εξαναγκασμένη ξήρανση

Περίοδος ανάπτυξης σε θερμοκρασία δωματίου	5 λεπτά
Στέγνωμα με καυτό αέρα στους 40°C	15 λεπτά
Στέγνωμα με καυτό αέρα στους 60°C	15 λεπτά
Ψύξη σε θερμοκρασία δωματίου	5 λεπτά

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings απασκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανεών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενιμερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμψάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξάγουμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωση του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις.

Φυσικά, η AkzoNobel εγγύάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η εργάση για τη χρήση των προϊόντων που μέχρι στιγμή αυτή είναι διαθέσιμη, θα πρέπει να γίνεται με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-23 / 3