

Solido

(ICLA 211.57.35)

S-T230-35



Toote kirjeldus	
Kirjeldus	Kahekomponentne, lahustiga lahjendatav, alküüdi baasil läbipaistev PU pealislakk. Toode sobib parkettpõrandate tootmiseks

Kasutusala	
Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Sobib väga hästi objektidele, mis peavad saavutama suure mehaanilise vastupidavuse, nagu nt kirjutuslauad või tööplaadid. Toodet on võimalik kasutada kui mitmekihilist lakki aluskihina või kattelakina.

Toote andmed	
Toote kood	S-T230-35
Mahuti suurus	5l 20 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	28 - 42
Tahkete osakeste % põhilakis	41.2 ± 1
Erikaal kg/l 20°C juures	0.99 ± 1%
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Läikeaste		
Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
S-T230-35	poolläikiv	60 ± 5 with 100% osa kõvendist 35 ± 2 with 50% osa kõvendist

Aluspindade eeltöötlus		
	Avatud pooridega kattekihid	Kruntimine Solido seeria sobiva täitekrundiga.
	suletud pooridega kattekihid	Sulgege poorid Solido seeria täitekrundi mitmekordisel pealekandmisel.
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Kruntimine Solido S-IS130-ga

Töötlemine	
	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid		
	Kõvastumine	100% HPU 6215 (315.10)
	Lahjendamine	TPU 9303-S (910.73) aeglane kuivamine
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus 10% TPU 9303-S lisamisel	kuni 4 tundi

Aplikatsioon		
Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Vedeldi lisamine (%)	10-20	10-20
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	14 - 16	14 - 16
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	110 - 140	110 - 140
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	5 -7	5 -7

Kuivamisaeg @ 20°C	
tolmukuiv	alates 30 minutist
puutekuiv	alates 1 tunnist
lihvitav	alates 6 tunnist
virnastatav	alates 24 tunnist

Erilised juhised	
50% kõvendit sisaldav toode ei sobi parkettpõrandakatteks.	

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovivõtmise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2022-10-06 / 13