

SolidoColor

(ICLA 111.30/01)

SC-P330H



Productomschrijving

Omschrijving	Tweecomponentige, oplosmiddelverdunbare, wit gepigmenteerde PUR vuller op alkydbasis.
--------------	---

Toepassingsgebied

Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur. Voor het gronderen van alle gangbare houtsoorten en houtmaterialen. Het product is voor de horizontale applicatie geoptimaliseerd.
--------------	---

Productgegevens

Productcode	SC-P330H
Containergrootte	20 kg
Afleverviscositeit DIN 8 mm in sec.	55 ± 10
Vaststofgehalte in % stamlak	73.7 ± 1
Vaststof in % incl. standaard harder	57.4 ± 1
Specifiek gewicht in kg/l bij 20°C	1.42 ± 1%
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken	P120, P150, P180
	Exotische / inhoudstofrijke houtsoorten Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes	Gronderen met Solido S-IS130

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding	50% HPU 6206 (310.42) naar gewicht 80% HPU 6206 (310.42) naar volume
	Alternative harder	50% HPU 6202 (310.84) naar gewicht langere verwerkingstijd 50% HPU 6204 (315.90) naar gewicht hoger vaste stof gehalte
	Verdunning	TPU 9304-S (910.73) langzame droging TPU 9201-M (910.33) normale droging
	Verwerkingstijd 20°C, 65% rel. luchtvochtigheid	tot 3 uur

Applicatie

Spuitdruk (bar)	1.5-3.0	110-130
Spuishopening (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Toegevoegde verdunner (%)	20 - 35	20 - 35
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	14 - 16	14 - 16
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m2)	120-140	120-140
Opbrengst per arbeidsgang (m2/l)	4-7	4-7

Droogtijd @ 20°C

stofdroom	vanaf 20 min.
grijpdroom	vanaf 1 uur
schuurbaar	vanaf 12 uur

Geforceerde droging

Rusttijd bij kamertemperatuur	20 minuten
Hete lucht droging bij 40°C	30 minuten
Hete lucht droging bij 60°C	30 minuten
Afkoelen bij kamertemperatuur	20 minuten

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-27 / 5