

QuantumColor QC-T460-30-BW01



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Opløsningsmiddelholdig, lysægte, godt dækkende farvet laksystem på PUR-acrylatbasis med god fylde. Farveblandningssystem til fremstilling af utallige farvenuancer i henhold til Sikkens, RAL, NCS eller ud fra eget forlæg.
-------------	--

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Egner sig ideelt i opbygning med filler i QuantumColor-serien QC-IP350, QC-P340 eller QC-P330. Produktet kan på grund af de gode isolerings- og fyldegenskaber anvendes på rå MDF (også i vådrum såsom badeværelser og køkkener) som grund- eller overtrækslak.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	QC-T460-30-BW01
Pakningsstørrelse	20 kg 5 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	~ 65 afhængig af farvenuance
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år

Glansgrader

Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
QC-T460-30-BW01	silkeblank	30 ± 5

Forbehandling Underlag

	Rå træflader	P180, P240, P320
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer	I opbygningen med QuantumColor QC-IP350. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.
	MDF - uden fugtighedsindvirkning	Forbehandl med QuantumColor QC-P340 eller QC-P330. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.
	MDF - med fugtighedsindvirkning	Den anbefalede opbygning sker med QuantumColor QC-IP350. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning	10% HPU 6300
	Fortynding	TPU 9300-F hurtig tørring TPU 9301-S langsom tørring
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 8 timer

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Fortyndertilsætning (%)	10-20	0-10
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	20-30	30-60
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	120	120
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	6-8	6-8

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-25 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

QuantumColor

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 15 minutter
berøringstør	fra 45 minutter
transportegnet	fra 12 timer
kan slibes	fra 2 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-25 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919